

CÓDIGO: 210 / 211 / 213

BASE POLIÉSTER - TINTA LISTA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Apto para repintar y repintar vehículos automotores y piezas metálicas en general. Excelente estabilidad, alto poder cubriente, fácil aplicación, secado rápido. Cuando se aplica debajo de los barnices Skylack, tiene una excelente resistencia a la intemperie. Reproduce una gran variedad de colores originales de fábrica.

COMPOSICIÓN:

Resina de poliéster, disolventes aromáticos, ésteres, alcohol, pigmentos y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS:

Solución desengrasante TH710
Primers, Barnices y Complementos de Skylack
Base Poliéster - Tinta Lista

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Use la solución desengrasante TH710 para limpiar la parte que se va a aplicar.

CATÁLISIS Y/ O DILUCIÓN:

Producto listo para usar.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:

El producto ya está en la viscosidad de aplicación y debe estar bien homogeneizado antes de su uso.

APLICACIÓN:

Aplique de 2 a 3 pasados, manteniendo una distancia de 30 a 40 cm de la parte pintada, con 40 a 50 libras / pulgada y un intervalo entre pasadas de 5 a 10 minutos.

Posibles sustratos: Todos los primers Skylack preparados adecuadamente.

SECADO:

Después de aplicar el producto, espere de 10 a 15 minutos para aplicar Varnish 15,000, 13,000, 12,000, 12,500, 10,000, 9,800 o 5,000.

USO DE EPI:

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;

Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto;

Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ:

3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:

- » No repinte la pieza antes de realizar una prueba de color comparativa;
- » Siempre use primers, barnices y complementos Skylack.
- » Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total;
- » Utilizar siempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack.
- » Utilice siempre el endurecedor y el diluyente indicado por Skylack.

NOTAS:

Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
4	29/05/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes

|

|