

CÓDIGO: 220-RR200
BARNIZ SKYFAST HS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El Barniz Skyfast HS es un barniz acrílico de poliuretano de dos componentes de alto rendimiento, adecuado para retoques menores en el repintado de automóviles. Es un producto de alto rendimiento, secado ultrarrápido, alto contenido en sólidos, alta resistencia a la intemperie. Tiene una excelente retención de brillo, lo que resulta en un excelente acabado.

COMPOSICION:

Resina acrílica, solvente aromático, ésteres, cetonas y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS:

Barniz Skyfast HS
Endurecedor RR020
Diluyente TH700

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza a aplicar.
En caso de aparición de manchas (suciedad), se recomienda lijar en seco la base con papel de lija de grano 1000-1200.

CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN:

Para 5 partes en volumen de Barniz Skyfast HS, agregue 1 parte en volumen de Endurecedor RR020 y 20% en volumen de Diluyente TH700 sobre la mezcla catalizada.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:

16 a 18 segundos en la Ford Cup No. 4 a 25 ° C.

APLICACIÓN:

Aplique 2 pasadas, con 35 a 40 libras / pulg², con un intervalo de 3 a 6 minutos entre pasadas.

Posibles sustratos:

- » Base de poliéster;
- » Skymix BP.

VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA:

30 a 40 minutos a 25 ° C.

Nota: A temperaturas más altas, este tiempo se reduce.

SECADO:

AL AIRE (25°C)	HORNO (60°C)
» Sin polvo: 20 minutos	» Pulido: 15 minutos
» Manupleo: 40 minutos	
» Pulido: 90 minutos	

USO DO EPI:

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;

Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto;

Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ:

2 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:

- » Utilice siempre el Endurecedor y Diluyente indicado por Skylack;
- » Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total.

NOTAS:

Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
2	18/12/2019	Cíntia Melo	Vailton Mendes