

CÓDIGO: 640-RR110

PRIMER SKYFAST HS GRIS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Primer Skyfast HS tiene un secado ultrarrápido y un alto rendimiento. Está indicado en la preparación de superficies ferrosas para todo tipo de acabados. Tiene un alto contenido en sólidos, excelente poder de relleno y fácil lijado. Tiene buena adherencia y dureza.

COMPOSICION:

Resina acrílica, disolvente aromático, éster, pigmentos, cargas y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS:

Solución desengrasante TH710
Primer Skyfast HS Gris
Endurecedor Para Primer Skyfast HS
Diluyente TH700

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza a aplicar.
Si es necesario, lije el área a repintar para eliminar la pintura descascarada y el óxido. Aplique Wash Primer Fosfatizante 550 para proteger las áreas expuestas donde se golpeó la placa.



CATÁLISE Y/O DILUCIÓN

Para 4 partes en volumen de Primer Skyfast HS, agregue 1 parte en volumen de Endurecedor RR010 y 20% en volumen de Diluyente TH700 sobre la mezcla catalizada.



VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:

20 a 30 segundos en la Ford Cup No. 4 a 25 ° C.



APLICACIÓN:

Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 libras / pulgada², con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Posibles sustratos:

- » Placas metálicas;
- » Wash Primer Fosfatado 550;
- » Sellador de plástico 620/630;
- » Masilla de poliéster K7;
- » Pintura original de fábrica debidamente preparada.



VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA:

30 minutos a 25°C.
Nota: A temperaturas más altas, este tiempo se reduce.

SECADO:

Al aire (25°C)	Horno (60°C)
» Lijado: 90 minutos	» Lijado: 25 minutos

LIJADO:

Seco o húmedo: Comience con papel de lija 400 y termine con papel de lija 600.



USO DEL EPI:

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;
Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto;
Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ:

3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:

- » Utilice siempre junto con los productos y complementos Skylack;
- » Utilice siempre el Endurecedor y Diluyente indicado por Skylack;
- » Se recomienda lijar después del tiempo de secado especificado;
- » Utilice papel de lija adecuado para lijar en seco y en húmedo;
- » Se recomienda el Skyfast RR500 para acelerar el secado. Consulte el Boletín Técnico de Producto.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
4	13/12/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes

