

CÓDIGO:640-SKY71

SKYPRIMER PU 7X1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Primer poliuretánico bicomponente, indicada en la preparación de superficies ferrosas para todo tipo de acabados. Puede utilizarse como imprimación de acabado y de relleno, ya que mejora la corrección de pequeños defectos. Presenta un buen desempeño, excelente adherencia, excelente lijado, excelente secado y fácil aplicación.

COMPOSICION: Resina acrílica, disolventes aromáticos, ésteres, pigmentos, cargas y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS: Solución desengrasante TH710
Skyprimer PU Gris 7:1 (640-SKY71)
Endurecedor END71
Diluyente TH700 / TH732 / TH735

PREPARACION DE SUPERFICIE: Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la empanada a aplicar. Si es necesario, lije el área a repintar para eliminar la pintura descascarada y el óxido. Aplique Wash Primer Fosfatizante 550 para proteger las áreas expuestas donde se golpeó la placa.

CATÁLISIS Y/ O DILUCION: Para 7 partes en volumen de Skyprimer PU 7: 1- SKY71, agregue 1 parte en volumen de Endurecedor END71 y del 10 al 30% en volumen de Diluyente sobre la mezcla catalizada.
»Para el llenado: diluir al 10% en volumen;
»Para el acabado: diluir al 30% en volumen;
»Temperatura ambiente (25 ° C) utilice Diluyente TH700;
»Temperatura por encima de 30 ° C utilizar Diluyente TH732;
»Temperatura por debajo de 15 ° C utilice Diluyente TH735.

APLICACION: Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 libras / pulgada², con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.
Posibles sustratos:
»Placa de metal;
» Wash Primer Fosfatizante 550;
»Masilla de poliéster K7;
»Pintura original de fábrica debidamente preparada.

VIDA UTIL DE LA MESCLA: 2 horas a 25°C.

SECADO:

Al aire (25°C)	Horno (60°C)
» Polvo: 10 minutos	» Lijado: 45 minutos
» Tacto: 30 minutos	
» Lijado: 4 horas	

LIJADO: Seco o húmedo: Comience con papel de lija 400 y termine con papel de lija 600.

USO DE EPI: Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto; Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:
»Utilice siempre junto con productos y complementos Skylack;
»Utilice siempre el Endurecedor y Diluyente indicado por Skylack;
»Se recomienda lijar después del tiempo de secado especificado;
»Utilice papel de lija adecuado para lijado en seco y en húmedo.

NOTAS: Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
0	07/11/2019	Cíntia Melo	Vailton Mendes