

CÓDIGO: 410ES / 412ES

ESMALTE SINTETICO - SKYMIX ES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Esmalte Sintetico - SKYMIX ES es indicado para pintura parcial o general en vehículos automotores y piezas metálicas en general. Tiene secado rápido y alto brillo. Utilizado en retoques y repintados en general, reproduciendo una gran variedad de colores originales de fábrica.

COMPOSICION: Resinas alquídicas, disolventes aromáticos y alifáticos, pigmentos, cargas y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS: Solución desengrasante TH710
Primers y complementos Skylack
Esmalte Sintetico - SKYMIX ES
Endurecedor 600 para Sintético
Reductor para Sintético TH740

PREPARACION DE SUPERFICIE: Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la empanada a aplicar.

CATÁLISIS Y/ O DILUCION:

- »**Concentrado:** Para 5 partes por volumen de Esmalte Sintetico -Skymix ES, agregue 1 parte por volumen de Reductor sintético TH740.
- »**Catalizado:** Para 6 partes en volumen de Esmalte Sintetico -Skymix ES, agregue 1 parte en volumen de Endurecedor 600 y de 5 a 10% en volumen de Reductor para Sintetico TH740 sobre la mezcla catalizada.

APLICACION: Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 libras / pulgada², con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Posibles sustratos:

»Todos los Primers Skylack preparados correctamente;

VIDA UTIL DE LA MESCLA: Catalizado: Consumir la mezcla en 4 horas.

SECADO:

Al aire (25°C)

- » Livre de Polvo: 20 minutos
- » Tacto: 2 horas
- » Manupleo: 12 horas
- » Final: 72 horas

»El uso de Endurecedor 600 para Sintético, disminuye el tiempo de Secado Final a 48 horas, mejorando la dureza y resistencia del producto.

USO DE EPI:

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;
Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto;
Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 5 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:

- »No vuelva a pintar la pieza antes de realizar una prueba de color comparativa;
- »Utilice siempre Primers y Complementos de Skylack;
- »Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total;
- »Utilice siempre el endurecedor y el diluyente indicado por Skylack.

NOTAS:

Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
1	17/02/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes