FICHA TÉCNICA

0800-7709955

CÓDIGO: 510LN / 512LN

LACA NITROCELULOSA - SKYMIX LN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Indicado para pintar, repintar y retocar piezas metálicas y madera en general.
Tiene un secado rápido, fácil pulido, alto brillo y excelente retención del color.

COMPOSICION:
Resinas alquídicas y nitrocelulósicas, disolventes aromáticos, ésteres, éter glicólico, pigmentos, cargas y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS:
Solución desengrasante TH710
Primers y complementos Skylack
Laca nitrocelulosa - Skymix LN
Diluyente de laca nitrocelulosa TH750



PREPARACION DE SUPERFICIE:
Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la empanada a aplicar.



CATÁLISIS Y/ O DILUCION:
Para 1 parte por volumen de Laca Nitrocelulosa-Skymix LN , agregue 1 parte por volumen de Diluyente TH750. Regular la viscosidad entre 18 y 22 segundos en la Ford Cup nº4 a 25 ° C.

APLICACION:
Aplique de 3 a 4 capas cruzadas, con 40 a 50 libras / pulg2. Intervalo de 5 a 10 minutos entre manos.
Posibles sustratos:
»Todos los Primers Skylack preparados correctamente;

SECADO:

Al aire (25ºC)
» Tacto: 10 minutos
» Manupleo: 30 horas
» Final: 12 horas

USO DE EPI:
Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;
Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto;
Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ:
5 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:
»No vuelva a pintar la pieza antes de realizar una prueba de color comparativa;
»Utilice siempre Primers y Complements de Skylack;
»Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total;
»Utilice siempre el endurecedor y el diluyente indicado por Skylack.

NOTAS:
Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
3	18/06/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes