

CÓDIGO: 610PU / 611PU / 612PU

ESMALTE POLIURETANO - SKYMIX PU CONCENTRADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El esmalte de poliuretano es un producto de dos componentes. Tiene un secado rápido, alto brillo, buena cobertura y gran extensión. Utilizado en retoques y repintados en general, reproduciendo una gran variedad de colores originales de fábrica.

COMPOSICION: Resina acrílica, solventes aromáticos, ésteres, pigmentos, cargas e aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS:
 Solución desengrasante TH710
 Primers y complementos Skylack
 Esmalte de poliuretano - Skymix PU Concentrado
 Endurecedor 360/361/362
 Diluyente TH700 / TH732 / TH735

PREPARACION DE SUPERFICIE: Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la empanada a aplicar.

CATÁLISIS Y/ O DILUCION: Para 2 partes en volumen de Esmalte Ppoliuretano-Skymix PU concentrado, agregue 1 parte en volumen de Endurecedor 360, 361 o 362 y 15% en volumen de Diluyente sobre la mezcla catalizada.
 »Temperatura ambiente (25 ° C) utilice Diluyente TH700;
 »Temperatura por encima de 30 ° C utilizar Diluyente TH732;
 »Temperatura por debajo de 15 ° C utilice Diluyente TH735.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 16 a 20 segundos en la Ford Cup No. 4 a 25 ° C.

APLICACION: Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 libras / pulgada², con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.
Posibles sustratos:
 »Todos los cebadores Skylack preparados correctamente;
 »Pintura antiguas debidamente preparadas.

VIDA UTIL DE LA MESCLA: 4 horas a 25°C.

| SECADO: | Al aire (25°C) | Horno (60°C) |
|---------|--------------------|----------------------|
| | » Tacto: 2 horas | » Pulido: 45 minutos |
| | » Manuleo: 4 horas | |
| | » Pulido: 24 horas | |

USO DE EPI: Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;
 Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto;
 Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:
 »No vuelva a pintar la pieza antes de realizar una prueba de color comparativa;
 »Utilice siempre Primers y Complementos de Skylack;
 »Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total;
 »Utilice siempre el endurecedor y el diluyente indicado por Skylack.

NOTAS: Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

| REVISIÓN | FECHA | PREPARADO POR: | APROBADO POR: |
|----------|------------|----------------|----------------|
| 1 | 17/02/2020 | Cíntia Melo | Vailton Mendes |