

CÓDIGO: P10 / P11 / P12

ESMALTE POLIURETANO SKYFROTA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El Esmalte Poliuretano Skyfrotta es un producto bicomponente, indicado para retoques y repintura de carrocerías de autobuses y camiones, máquinas, implementos agrícolas y piezas metálicas en general. Presenta secado rápido, alto brillo, buena cobertura y excelente nivelación.

COMPOSICIÓN: Resinas, disolventes aromáticos, ésteres, pigmentos y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS:
 Esmalte Poliuretano Skyfrotta
 SF901 - Skyfrotta Endurecedor p/ Poliuretano
 SF911 - Skyfrotta Endurecedor Rápido p/ PU
 SF902 - Skyfrotta Diluyente p/ Poliuretano

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Use la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la parte que se va a aplicar.

CATÁLISIS Y/O DILUCIÓN: Para 3 partes por volumen de esmalte de poliuretano Skyfrotta, agregue 1 parte por volumen de endurecedor SF901 o SF911 y 10 a 20% por volumen de diluyente SF902 sobre la mezcla catalizada.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 16 a 20 segundos en la Taça Ford Nº 4 a 25°C.

APLICACIÓN: Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 lbs / pulgada, con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Posibles sustratos: Todos los primers Skylack preparados adecuadamente. Pintura original de fábrica debidamente preparada.

VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA:
 SF901: 4 horas a 25°C.
 SF911: 3 horas a 25°C.

SECADO:

SF901		SF911
Al aire (25°C)	Horno (60°C)	Al aire (25°C)
» Tacto: 2 horas	» Polido: 45 minutos	» Tacto: 1 hora
» Manuleo: 4 horas		» Manuleo: 3 horas
» Polido: 24 horas		» Polido: 12 horas

USO DE EPI: Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto; Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 2 años para colores metálicos y 3 años para otros colores, almacenados a una temperatura de 15 a 35 °C y libres de humedad.

CONSEJOS:

- » Siempre use primers y complementos Skylack;
- » Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total;
- » Utilice siempre el Endurecedor y Diluyente indicado por Skylack.

NOTAS: Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
2	26/03/2026	Jeferson Lima	Vailton Mendes