


**CÓDIGO: F12-SF960**

**SKYFROTA CLEAR PU MATE**



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

Indicado para reducir el nivel de brillo de las pinturas de poliuretano del sistema tintométrico Skyfrota.

**COMPOSICION:**

Resinas, disolventes aromáticos, ésteres, cargas y aditivos.

**PREPARACION DE SUPERFICIE:**

Utilice la solución desengrasante TH710 para limpiar la pieza que se va a aplicar.

**RELACIÓN DE MEZCLA:**

| PRODUCTOS                       | SEMI MATE | MATE |
|---------------------------------|-----------|------|
| BASE SKYFROTA (cor desejada)    | 50%       | 30%  |
| SKYFROTA CLEAR PU FOSCO (SF960) | 50%       | 70%  |

**CATÁLISIS Y/ O DILUCION:**

| PRODUCTOS                                 | Partes de Volumen |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Skyfrota Poliuretano                      | 3                 |
| Skyfrota Endurecedor p/ PU - SF901        | 1                 |
| Skyfrota diluyente p/ Poliuretano - SF902 | 20%               |

\* % de diluyente sobre la mezcla catalizada.

**VISCOSIDAD DE APLICACIÓN**

16 a 20 segundos en Ford No. 4 Cup a 25°C.

**APLICACION:**

Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 lbs/in<sup>2</sup>, con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

**Posibles sustratos:**

- » Todos los primers de Skylack debidamente preparados;
- » Pinturas antiguas debidamente preparadas.

**VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA:**

3 horas a 25°C.

**SECADO:**

| Al aire (25 °C)     | Horno (60°C)        |
|---------------------|---------------------|
| » Tacto: 2 horas    | » Final: 45 minutos |
| » Manopleo: 4 horas |                     |
| » Final: 24 horas   |                     |

**USO DO EPI:**

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;  
Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto;  
Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use máscara respiratoria contra vapores orgánicos y particulados cuando manipule / aplique el producto.

**PERÍODO DE VALIDEZ:**

3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

**CONSEJOS:**

- » No vuelva a pintar la pieza antes de realizar una prueba comparativa de color y brillo;
- » Utilice siempre el endurecedor y diluyente indicado por Skylack;
- » Utilice siempre primers y complementos de Skylack;

**NOTAS:**

Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK PINTURAS Y BARNICES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible a la hora de realizar los ensayos. Sin embargo, al producir o proporcionar dichas certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente establecidas en los documentos del producto.

| REVISÃO | DATA       | ELABORADO POR: | APROVADO POR:  |
|---------|------------|----------------|----------------|
| 2       | 04/10/2024 | João Ribeiro   | Vailton Mendes |