


CÓDIGO: L10

LACA NITROCELULOSA SKYFROTA

	<p>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</p> <p>A Laca Nitrocelulosa Skyfrotta es un producto que se utiliza em retoques y repintado de carrocerías de autobuses y camiones, maquinaria, implementos agrícolas y piezas metálicas en general.</p>				
	<p>COMPOSICION:</p> <p>Resinas alquídicas e nitrocelulosa, disolventes aromáticos y alifáticos, pigmentos, cargas y aditivos.</p>				
	<p>PRODUCTOS Y ADITIVOS:</p> <p>Laca Nitrocelulosa Skyfrotta Thinner Para Laca Nitrocelulosa Skyfrotta SF905</p>				
	<p>PREPARACION DE SUPERFICIE:</p> <p>Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza a aplicar.</p>				
	<p>CATÁLISIS Y/ O DILUCION:</p> <p>Para 1 parte en volumen de Laca Nitrocelulosa Skyfrotta, agregue 1 parte en volumen de Thinner SF905.</p>				
	<p>VISCOSIDAD DE APLICACIÓN</p> <p>16 a 20 segundos em la Taça Ford Nº 4 a 25°C.</p>				
	<p>APLICACION:</p> <p>Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 libras / pulg². Intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas. Posibles sustratos: » Todos los Primers Skylack devidamente preparados » Pinturas antigas devidamente preparadas.</p>				
	<p>SECADO:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Al aire (25 °C)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">» Toque: 10 minutos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">» Manupleo: 30 minutos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">» Pulido: 12 horas</td> </tr> </table>	Al aire (25 °C)	» Toque: 10 minutos	» Manupleo: 30 minutos	» Pulido: 12 horas
Al aire (25 °C)					
» Toque: 10 minutos					
» Manupleo: 30 minutos					
» Pulido: 12 horas					
	<p>USO DO EPI:</p> <p>Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto; Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use máscara respiratoria contra vapores orgánicos y particulados cuando manipule / aplique el producto.</p>				
	<p>PERÍODO DE VALIDEZ:</p> <p>3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.</p>				
	<p>CONSEJOS:</p> <p>»Utilice siempre el Diluyente / Reductor indicado por Skylack; »Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total;</p>				
	<p>NOTAS:</p> <p>Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.</p>				

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
1	04/09/2020	Cíntia G. Melo	Vailton Mendes