

CÓDIGO: F11-08180

ALUMINIO FENÓLICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Adecuado para pintar y repintar superficies metálicas con temperaturas de trabajo que alcanzan hasta 200 ° C. Tiene fácil aplicación, secado rápido, alto poder de cobertura y efecto reflectante. El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente capacitados.

COMPOSICION:

Resina acrílica, disolventes aromáticos, ésteres, pigmentos de aluminio y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS:

TH710 Solución desengrasante
Primer y Complementos Skylack
Aluminio fenólico reflectante

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Utilice la solución desengrasante TH710 para limpiar la pieza que se va a aplicar.

CATÁLISIS Y/ O DILUCION:

Producto listo para usar.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

El producto ya está en la viscosidad de aplicación y debe estar bien homogeneizado antes de su uso.

APLICACION:

Aplicar de 1 a 3 pasadas, manteniendo una distancia de 30 a 40 cm de la pieza pintada, con 40 a 50 lbs/in2. Intervalo entre capas: 3 a 5 minutos.

SECADO:

Al aire (25 °C)
Libre de polvo: de 5 a 10 minutos
» Tacto: 30 minutos
» Total: 24 horas

LIJADO:

Lijado después de 2 horas, use papel de lija 320, aplique el acabado dentro de los

USO DO EPI:

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;
Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto;
Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use máscara respiratoria contra vapores orgánicos y particulados cuando manipule / aplique el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ:

1 año, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:

- » No vuelva a pintar la pieza antes de realizar una prueba comparativa de color;
- » Utilice siempre primer, barnices y complementos Skylack;
- » Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total;
- » Utilice siempre el endurecedor y diluyente indicado por Skylack.

NOTAS:

Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK PINTURAS Y BARNICES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible a la hora de realizar los ensayos. Sin embargo, al producir o proporcionar dichas certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISION	FECHA	ELABORADO POR:	APROBADO POR:
0	16/05/2025	Jeferson Lima	Vailton Mendes