







**CÓDIGO: 220-15000**

**BARNIZ ALTO SÓLIDOS ULTRA 15.000**

     	<p><b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</b> El Barniz de Altos Sólidos Ultra 15,000 es un producto formulado con resina de poliuretano de alta tecnología, utilizado para el repintado automotriz. Es un producto de alto rendimiento, secado rápido, alto contenido de sólidos, rendimiento y alta resistencia a la intemperie. Tiene un brillo de espejo.</p> <p><b>COMPOSICION:</b> Resina acrílica, disolventes aromáticos, ésteres y aditivos.</p> <p><b>PRODUCTOS Y ADITIVOS:</b> Barniz Alto Sólidos 15.000 Endurecedor 150/151 Thinner TH700 / TH732 / TH735</p> <p><b>PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:</b> Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza a aplicar. En caso de aparición de manchas (suciedad), se recomienda lijar en seco la base con papel de lija de grano 1000-1200.</p> <p><b>CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN:</b> Para 4 partes en volumen de Barniz Alto Sólidos 15.000, agregue 1 parte en volumen de Endurecedor 150 o 151 y 20% en volumen de Thinner sobre la mezcla catalizada.</p> <p>»Temperatura ambiente (25°C): utilice Endurecedor 150 y Diluyente TH700; »Temperatura superior a 30°C: utilizar Endurecedor 150 y Diluyente TH732; »Temperatura por debajo de 15°C: utilice Endurecedor 151 y Diluyente TH735.</p> <p><b>VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:</b> 16 a 20 segundos en la Ford Cup No. 4 a 25 ° C.</p> <p><b>APLICACIÓN:</b> Aplique 2 pasadas, con 40 a 50 libras / pulg<sup>2</sup>, con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas. <b>Posibles sustratos:</b> »Base Poliéster » Skymix BP</p> <p><b>VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA:</b> 4 horas a 25°C.</p> <p><b>SECADO:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">AL AIRE (25°C)</th> <th style="width: 50%;">HORNO (60°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">»Al Toque: 30 minutos »Manupleo: 4 horas »Pulido: 24 horas</td> <td style="text-align: center;">» Pulido: 45 minutos</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>USO DO EPI:</b> Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto; Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.</p> <p><b>PERÍODO DE VALIDEZ:</b> 2 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.</p> <p><b>CONSEJOS:</b> »Utilice siempre el Endurecedor y Diluyente indicado por Skylack; »Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total.</p> <p><b>NOTAS:</b> Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.</p>	AL AIRE (25°C)	HORNO (60°C)	»Al Toque: 30 minutos »Manupleo: 4 horas »Pulido: 24 horas	» Pulido: 45 minutos
AL AIRE (25°C)	HORNO (60°C)				
»Al Toque: 30 minutos »Manupleo: 4 horas »Pulido: 24 horas	» Pulido: 45 minutos				

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
6	04/10/2022	Cíntia Melo	Vailton Mendes