


**CÓDIGO: 140-00525**

**PRIMER FOSFATIZANTE ANTICORROSIVO 525**



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Primer indicado para la preparación de superficies ferrosas y no ferrosas. Tiene una excelente protección contra la corrosión, fácil aplicación y lijado.

**COMPOSICION:** Resina vinílica, epoxi y nitrocelulosa, solvente aromático, cetona, ésteres, éter glicólico, alcoholes, pigmentos, cargas y aditivos.

**PRODUCTOS Y ADITIVOS:** Solución desengrasante TH710  
Primer Fosfatizante Anticorrosivo 525  
Catalizador 555



**PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:** Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza a aplicar.

Si es necesario, lije el área a repintar para eliminar la pintura descascarada y el óxido.

**CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN:** Para 2 partes en volumen de 525 Primer Fosfatizante Anticorrosivo, agregue 1 parte en volumen de Catalizador 555.



**VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:** 18 a 22 segundos en la Ford Cup No. 4 a 25 ° C.



**APLICACIÓN:** Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 libras / pulgada<sup>2</sup>, con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

**Posibles sustratos:** superficies ferrosas y no ferrosas.

**VIDA DE LA MESCLA** 4 horas a 25°C.



**SECADO:**

Al aire (25°C)	Horno (60°C)
» Al tacto: 10 minutos	» Lijado: 30 minutos
»Manupleo: 30 minutos	
»Lijado: 2 horas	



**LIJADO:** Seco o húmedo: empezar con papel de lija 400 y terminar con papel de lija 600.

**USO DO EPI:** Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto;

Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y particulados al manipular / aplicar el producto.

**PERÍODO DE VALIDEZ:** 2 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

**CONSEJOS:**

- » Utilice siempre junto con productos y complementos Skylack;
- »Utilice siempre el catalizador indicado por Skylack;
- »Se recomienda lijar después del tiempo de secado especificado;
- »Utilice papel de lija adecuado para lijado en seco y en húmedo.

**NOTAS:** Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
1	12/08/2019	Cíntia Melo	Vailton Mendes