

CÓDIGO: 160-00038

CONTROL DE LIJADO 038



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	El control de lijado se usa para ver áreas lijadas y sin lijar, resaltando las porosidades e imperfecciones que se eliminarán al lijar.
COMPOSICION:	Resinas alquídicas y nitrocelulósicas, disolventes aromáticos, éster, éter glicólico, alcohol, pigmentos, cargas y aditivos.
PRODUCTOS Y ADITIVOS:	Control de Lijado 038
PREPARACION DE SUPERFICIE:	Use la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la parte que se va a aplicar.
CATÁLISIS Y/ O DILUCION:	El producto ya está listo para usarse.
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	13 a 15 segundos en la Ford Cup No. 4 a 25 ° C.
APLICACION:	<p>Aplique 1 pasada, con 40 a 50 lbs / in2.</p> <p>Posibles sustratos:</p> <p>»Primers, masillas y otros productos para la preparación de superficies.</p>
SECADO:	<p>Al aire (25°C)</p> <p>» Lijado: 15 minutos</p>
USO DE EPI:	<p>Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;</p> <p>Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto;</p> <p>Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.</p>
PERÍODO DE VALIDEZ:	3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.
NOTAS:	Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
1	12/02/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes