







**CÓDIGO: 222-SK280**

**BARNIZ MATE PU SK280**

     	<p><b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</b> Barniz Mate PU es un barniz de poliuretano, acrílico, bicomponente, recomendado para pintura parcial y / o completa sobre Base Poliéster.</p> <p><b>COMPOSICION:</b> Resina acrílica, disolventes aromáticos, ésteres, aditivos y masilla.</p> <p><b>PRODUCTOS Y ADITIVOS:</b> Barniz Mate PU Endurecedor p/ Barniz Mate SK028</p> <p><b>PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:</b> Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza a aplicar. En caso de aparición de manchas (suciedad), se recomienda lijar en seco la base con papel de lija de grano 1000-1200.</p> <p><b>CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN:</b> Para 5 partes en volumen de barniz mate PU, agregue 1 parte en volumen de endurecedor SK028.</p> <p><b>APLICACIÓN:</b> Aplique de 2 a 3 pasadas, con 40 a 50 libras / pulgada, con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas. <b>Posibles Sustratos:</b> » Base Poliéster; »Skymix BP</p> <p><b>VIDA ÚTIL DA MISTURA:</b> 4 horas a 25°C.</p> <p><b>SECADO:</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Al aire (25°C)</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">» Al tacto: 20 minutos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">» Manupleo: 4 horas</td> </tr> </table> <p><b>USO DE EPI:</b> Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto; Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.</p> <p><b>PERÍODO DE VALIDEZ:</b> 2 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.</p> <p><b>CONSEJOS:</b> »Utilice siempre el endurecedor indicado por Skylack; »Nunca diluya este barniz; »No se recomienda el secado en horno; »Después del secado final del producto, no se puede pulir.</p> <p><b>NOTAS:</b> Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.</p>	<b>Al aire (25°C)</b>	» Al tacto: 20 minutos	» Manupleo: 4 horas
<b>Al aire (25°C)</b>				
» Al tacto: 20 minutos				
» Manupleo: 4 horas				

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
3	29/05/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes