

CÓDIGO: 220-12500

BARNIZ ALTO SOLIDOS 12500 5X1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Barniz Alto Sólidos 12.500 es un barniz de poliuretano acrílico de dos componentes de alto rendimiento que se utiliza para el repintado de automóviles. Presenta secado rápido, alto contenido en sólidos, buena resistencia a la intemperie. Tiene una excelente retención de brillo, lo que resulta en un excelente acabado.

COMPOSICION: Resina acrílica, disolventes aromáticos, ésteres y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS: Barniz Alto Sólidos 12.500
Endurecedor 125 / 126

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza a aplicar. En caso de aparición de manchas (suciedad), se recomienda lijar en seco la base con papel de lija de grano 1000-1200.

CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN: Para 5 partes por volumen de 12.500 Barniz Alto sólido, agregue 1 parte por volumen de Endurecedor 125 o 126.
» Temperatura ambiente (25 ° C): utilizar Endurecedor 125;
» Temperatura inferior a 15 ° C: utilizar endurecedor 126.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 16 a 20 segundos em Copo Ford Nº 4 a 25°C.

APLICACIÓN: Aplique 3 pasadas, con 40 a 50 libras / pulg², con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Posibles sustratos:

- » Base Poliéster;
- » Skymix BP.

VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA: 4 horas a 25°C.

SECADO:

Al Aire (25°C)	Horno (60°C)
» Al Toque: 30 minutos » Manuleo: 4 horas » Pulido: 24 horas	» Pulido: 45 horas

USO DO EPI:

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;
Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto;
Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 2 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:

- » Utilice siempre el Endurecedor y Diluyente indicado por Skylack;
- » Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total.
- » Nunca diluya este barniz;

NOTAS:

Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
3	04/10/2022	Cíntia Melo	Vailton Mendes