

**CÓDIGO: 220-13000**

**BARNIZ ALTO SÓLIDOS ULTRA 13.000**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

Barniz Alto Sólidos Ultra 13.000 es un barniz de poliuretano, acrílico y bicomponente de alto rendimiento, utilizado para el acabado de automóviles. Es un producto de alto rendimiento, secado rápido, alto contenido de sólidos y alta resistencia a la intemperie. Tiene una excelente retención de brillo, lo que resulta en un excelente acabado.

**COMPOSICION:**

Resina acrílica, solventes aromáticos, ésteres y aditivos.

**PRODUCTOS Y ADITIVOS:**

Barniz Alto Sólidos 13.000  
Endurecedor 130 / 131  
Diluyente TH700 / TH732 / TH735

**PREPARACION DE SUPERFICIE:**

Use la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la parte que se va a aplicar. En caso de aparición de puntos (suciedad), se recomienda lijar en seco la base con papel de lija de grano 1000-1200.

**CATALISIS Y/O DILUCION:**

Para 2 partes en volumen de Barniz Alto Solidos 13.000, agregue 1 parte en volumen de Endurecedor Alto Solidos 130 o 131 y 15% en volumen de Thinner en la mezcla catalizada.

- » Temperatura ambiente (25°C): usar Endurecedor 130 e Diluyente TH700;
- » Temperatura acima de 30°C: usar Endurecedor 130 e Diluyente TH732;
- » Temperatura abaixo de 15°C: usar o Endurecedor 131 e o Diluyente TH735.

**VISCOSIDAD DE APLICACION:**

16 a 20 segundos en Taça Ford Nº 4 a 25°C.

**APLICACION:**

Aplique 2 pasadas, con 40 a 50 lbs / pulgada, con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

**Posibles sustratos:**

- » Base Poliéster;
- » Skymix BP.

**TIEMPO DE LA MEZCLA:**

4 horas a 25°C.

**SECADO:**

Al aire (25°C)	Horno (60°C)
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Tacto: 30 minutos</li> <li>» Manupleo: 4 horas</li> <li>» Polido: 24 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Polido: 45 minutos</li> </ul>

**USO DE EPI:**

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;  
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

**PERÍODO DE VALIDEZ:**

2 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

**CONSEJOS:**

- » Utilice siempre el Endurecedor y Diluyente indicado por Skylack;
- » Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total.

**NOTAS:**

Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISION	FECHA	PREPARADO POR:	APROVADO POR:
3	18/12/2019	Cíntia Melo	Vailton Mendes