



CÓDIGO: 220-SK212
BARNIZ HS SK212


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Barniz de poliuretano, acrílico y bicomponente de alto rendimiento, utilizado para el acabado de automóviles. Es un producto de alto rendimiento, secado rápido, alto contenido de sólidos y alta resistencia a la intemperie. Tiene una excelente retención de brillo, lo que resulta en un excelente acabado.

COMPOSICION: Resina acrílica, solventes aromáticos, ésteres y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS:
 Barniz HS SK212
 Endurecedor SK021 / SK022
 Diluyente TH700 / TH732 / TH735

PREPARACION DE SUPERFICIE: Use la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la parte que se va a aplicar. En caso de aparición de puntos (suciedad), se recomienda lijar en seco la base con papel de lija de grano 1000-1200.

CATALISIS Y/O DILUCION: Para 2 partes en volumen de Barniz HS SK212, agregue 1 parte en volumen de Endurecedor Alto Solidos SK021 / SK022 y 15% - 20% en volumen de Thinner en la mezcla catalizada.
 » Temperatura ambiente (25°C): usar Endurecedor SK021 e Diluyente TH700;
 » Temperatura acima de 30°C: usar Endurecedor SK021 e Diluyente TH732;
 » Temperatura abaixo de 15°C: usar o Endurecedor SK022 e o Diluyente TH735.

VISCOSIDAD DE APLICACION: 16 a 20 segundos en Taça Ford Nº 4 a 25°C.

APLICACION: Aplique 3 pasadas, con 40 a 50 lbs / pulgada, con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.
Posibles sustratos:
 » Base Poliéster;
 » Skymix BP.

TIEMPO DE LA MEZCLA: 4 horas a 25°C.

SECADO:

Al aire (25°C)	Horno (60°C)
» Tacto: 30 minutos » Manupleo: 4 horas » Polido: 24 horas	» Polido: 45 minutos

USO DE EPI: Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto; Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 2 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:
 » Utilice siempre el Endurecedor y Diluyente indicado por Skylack;
 » Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total.

NOTAS: Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISION	FECHA	PREPARADO POR:	APROVADO POR:
0	08/06/2022	Josevan Carvalho	Vailton Mendes