

CÓDIGO: 140-00550


WASH PRIMER FOSFATIZANTE 550



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Adecuado para la preparación de superficies ferrosas y no ferrosas. Promueve la adherencia y protección anticorrosión en chapa, en el pretratamiento de acero, aluminio, zinc, cobre, cromo, chapas galvanizadas, etc.

COMPOSICION: Resinas vinílicas y epoxi, solvente aromático, éster, alcohol, cargas, pigmentos y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS: Wash Primer Fosfatizante 550
Catalizador 555



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza a aplicar.
Si es necesario, lije el área a repintar para eliminar la pintura descascarada y el óxido.



CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN: Para 2 partes en volumen de Wash Primer Fosfatizante , agregue 1 parte en volumen de Catalizador 555.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 18 a 22 segundos en la Ford Cup No. 4 a 25 ° C.



APLICACIÓN: Aplique 2 pasadas finas, de 30 a 40 libras / pulgada², con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Posibles sustratos: superficies ferrosas y no ferrosas.

VIDA DE LA MESCLA 4 horas a 25°C.

SECADO:

Al aire (25°C)
Final: 20 minutos



LIJADO: No se recomienda.

USO DO EPI:

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;
Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto;

Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y particulados al manipular / aplicar el producto.



PERÍODO DE VALIDEZ: 2 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:

- »Utilice siempre el catalizador indicado por Skylack;
- »Nunca diluya este producto;
- »No se recomienda lijar.

NOTAS:

Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
3	05/02/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes