

CÓDIGO: 410 / 411 / 412

ESMALTE SINTÉTICO - TINTA LISTA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Esmalte sintético - Tinta Lista es indicado para pintura parcial o general en vehículos automotores y piezas metálicas en general. Tiene secado rápido y alto brillo. Se utiliza en retoques y acabados en general, reproduciendo una gran variedad de colores originales de fábrica.

COMPOSICION:

Resina alquídica, disolventes aromáticos y alifáticos, pigmentos, cargas y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS:

Solución Desengrasante TH710
Primers y Complementos dE Skylack
Esmalte Sintético - Tinta Lista
Endurecedor 600 para Sintético
Reductor para Sintético TH740

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Use la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la parte que se va a aplicar.

CATÁLISIS Y/ O DILUCION:

» **Concentrado:** Para 5 partes en volumen de Esmalte Sintetico - Tinta Lista, agregue 1 parte en volumen de reductor sintético TH740.
» **Catalizado:** Para 6 partes en volumen de esmalte sintético - Pintura lista, agregue 1 parte en volumen de Endurecedor 600 y 5 a 10% en volumen de Reductor para Sintético TH740 sobre la mezcla catalizada.

APLICACION:

Aplique 3 a 4 pasados, con 40 a 50 lbs / in2. Intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Posibles sustratos: Todos los primers Skylack preparados adecuadamente.

TIEMPO DE LA MEZCLA:

Catalizado: Consumir la mezcla en 4 horas.

SECADO:

Al aire (25°C)
» Libre de polvo: 20 minutos
» Tacto: 2 horas
» Manupleo: 12 horas
» Final: 72 horas

» El uso de Endurecedor 600 para Sintetico reduce el tiempo de secado final a 48 horas, mejorando la dureza y resistencia del producto.

USO DE EPI:

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;
Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto;
Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ:

2 años para colores metálicos y 5 años para otros colores, almacenados a 15 a 35 ° C y libres de humedad.

CONSEJOS:

» No repinte la pieza antes de realizar una prueba de color comparativa;
» Siempre use Primers y Complementos Skylack;
» Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total;
» Utilice siempre el Endurecedor y Diluyente indicado por Skylack.

NOTAS:

Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
1	09/08/2019	Cíntia Melo	Vailton Mendes