

CÓDIGO: 440-0002X

PRIMER CROMATO DE ZINC VERDE - 025

    	<p>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Primer indicado en la preparación de superficies ferrosas para acabado en Esmalte Sintético, de fácil aplicación, secado rápido y alta protección contra la corrosión</p>			
	<p>COMPOSICION: Resinas alquídicas, disolventes aromáticos y alifáticos, alcohol, pigmentos, cargas y aditivos.</p>			
	<p>PRODUCTOS Y ADITIVOS: Solución desengrasante TH710 Primer Cromato de Zinc 025 Reductor para Sintético TH740</p>			
	<p>PREPARACION DE SUPERFICIE: Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza a aplicar. Si es necesario, lije el área a repintar para eliminar la pintura descascarada y el óxido.</p>			
	<p>CATÁLISIS Y/ O DILUCION: Para 5 partes en volumen de Primer Cromato de Zinc Verde, agregue 1 parte en volumen de Reductor sintético TH740.</p>			
	<p>VISCOSIDAD DE APLICACION: 18 a 22 segundos en la Ford Cup No. 4 a 25 ° C.</p>			
	<p>APLICACION: Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 libras / pulgada², con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas. Possibles sustratos: »Placas metálicas; »Fosfatizante Wash Primer 550; »Pintura original de fábrica debidamente preparada.</p>			
	<p>SECADO:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Al aire (25°C)</th> <th style="width: 50%;">Horno (60°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>» Al tacto: 30 minutos » Manuleo: 8 horas » Final: 24 horas</td> <td>» Manuseio: 30 minutos</td> </tr> </tbody> </table>	Al aire (25°C)	Horno (60°C)	» Al tacto: 30 minutos » Manuleo: 8 horas » Final: 24 horas
Al aire (25°C)	Horno (60°C)			
» Al tacto: 30 minutos » Manuleo: 8 horas » Final: 24 horas	» Manuseio: 30 minutos			
<p>USO DE EPI: Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto; Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.</p>				
<p>PERÍODO DE VALIDEZ: 3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.</p>				
<p>CONSEJOS: »Utilice siempre junto con productos y complementos Skylack; »Utilice siempre el Diluyente / Reductor indicado por Skylack;</p>				
<p>NOTAS: Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.</p>				

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
2	12/08/2019	Cíntia Melo	Vailton Mendes