

**CÓDIGO: 440-0002X**


**PRIMER SINTÉTICO 021/023**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Primer indicado en la preparación de superficies ferrosas para acabado en Esmalte Sintético, de fácil aplicación, secado rápido y fácil lijado.

**COMPOSICION:** Resinas alquídicas, disolventes aromáticos y alifáticos, pigmentos, cargas y aditivos.

**PRODUCTOS Y ADITIVOS:**

Solución desengrasante TH710	
Primer Sintético Blanco	(440-00021)
Primer Sintético Gris	(440-00023)
Reductor para Sintético TH740	



**PREPARACION DE SUPERFICIE:** Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza a aplicar. Si es necesario, lije el área a repintar para eliminar la pintura descascarada y el óxido. Aplique Wash Primer Phosphatizing 550 para proteger las áreas expuestas donde se golpeó la placa.



**CATÁLISIS Y/ O DILUCION:** Para 5 partes en volumen de Primer sintético, agregue 1 parte en volumen de Reductor sintético TH740.

**VISCOSIDAD DE APLICACION:** 18 a 22 segundos en la Ford Cup No. 4 a 25 ° C.



**APLICACION:** Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 libras / pulgada<sup>2</sup>, con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

**Possibles sustratos:**

- »Placas metálicas;
- »Fosfatizante Wash Primer 550;
- »Pintura original de fábrica debidamente preparada.



**SECADO:**

Al aire (25°C)	Horno (60°C)
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Al tacto: 30 minutos</li> <li>» Manuseo: 8 horas</li> <li>» Final: 24 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Manuseo: 30 minutos</li> </ul>

**LIJADO:** Seco o húmedo: empezar con papel de lija 400 y terminar con papel de lija 600.



**USO DE EPI:**

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;  
 Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto;  
 Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

**PERÍODO DE VALIDEZ:** 3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

**CONSEJOS:**

- »Utilice siempre junto con productos y complementos Skylack;
- »Utilice siempre el Diluyente / Reductor indicado por Skylack;
- »Se recomienda realizar el lijado después del tiempo de secado final;
- »Utilice papel de lija adecuado para lijado en seco y en húmedo.

**NOTAS:** Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
2	12/08/2019	Cíntia Melo	Vailton Mendes