


CÓDIGO: 610 / 611 / 612

ESMALTE POLIURETANO - TINTA LISTA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Apto para repintar y repintar vehículos automotores y piezas metálicas en general. Tiene fácil aplicación, secado rápido, excelente esparcimiento, alto brillo, buena cobertura y excelente resistencia a la intemperie. Reproduce una gran variedad de colores originales de fábrica.

COMPOSICIÓN: Resina acrílica, disolventes aromáticos, ésteres, pigmentos, cargas y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS: Solução Desengrasante TH710
Primers y Complementos Skylack
Esmalte Poliuretano - Tinta Lista
Endurecedor 300 / 310/ 350
Diluyente TH700 / TH732 / TH735

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Use la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la parte que se va a aplicar.

CATÁLISIS Y/O DILUCIÓN: Para 3 partes en volumen de Esmalte Poliuretano - Tinta Lista, agregue 1 parte en volumen de Endurecedor y 15% en volumen de Diluyente en la mezcla catalizada.

- » Temperatura ambiente (25°C): usar Endurecedor 300 e Diluyente TH700;
- » Temperatura acima de 30°C: usar Endurecedor 310 e Diluyente TH732;
- » Temperatura abaixo de 15°C: usar o Endurecedor 300 e o Diluyente TH735.
- » Temperaturas hasta 25 ° C: se puede utilizar el Endurecedor 350.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 16 a 20 segundos em la Taça Ford Nº 4 a 25°C.

APLICACIÓN: Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 lbs / pulgada, con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Posibles sustratos: Todos los primers Skylack preparados adecuadamente.

VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA: 4 horas a 25°C.

SECADO:

Al aire (25°C)	Horno (60°C)
» Tacto: 2 horas	» Polido: 45 minutos
» Manupleo: 4 horas	
» Polido: 24 horas	

USO DE EPI: Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto; Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:

- » No repinte la pieza antes de realizar una prueba de color comparativa;
- » Siempre use primers y complementos Skylack;
- » Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total;
- » Utilice siempre el Endurecedor y Diluyente indicado por Skylack.
- » Nunca use Endurecedor 350 en temperaturas superiores a 25 ° C.

NOTAS: Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
4	01/09/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes