


CÓDIGO: 640- 09500
PRIMER PU HS GRIS 9.500

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Primer poliuretánico bicomponente de alto rendimiento, indicado para preparar superficies ferrosas para todo tipo de acabados. Tiene un alto contenido en sólidos, excelente poder de relleno, secado rápido y fácil lijado. Tiene buena adherencia y dureza.

COMPOSICION:

Resina acrílica, disolvente aromático, éster, pigmentos, cargas y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS:

Solución desengrasante TH710
Primer PU HS Gris 9.500
Endurecedor 945 / 948
Thinner TH700 / TH732 / TH735

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza a aplicar.
» Pintura original de fábrica debidamente preparada.
Si es necesario, lije el área a repintar para los parches de pelado y oxidación Aplique Wash Primer Fosfatizante 550 para protegerla de la exposición donde se golpeó la placa.

CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN:

Para 6 partes en volumen de Primer PU HS Gris 9,500, agregue 1 parte en volumen de Endurecedor 095/195 y 20% en volumen de Diluyente en la mezcla catalizada.

Húmedo sobre húmedo: realizar la dilución del 50 al 100%.

- » Temperatura ambiente (25°C): utilice Endurecedor 950 y Thinner TH700;
- » Temperatura superior a 30°C: utilizar Endurecedor 950 y Diluyente TH732;
- » Temperatura por debajo de 15°C: utilice Endurecedor 195 y Thinner TH735.

APLICACIÓN:

Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 libras / pulgada², con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Húmedo sobre húmedo: Aplicar 2 pasadas, con 40 a 50 lbs/pulg², con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas

Posibles sustratos:

- » Placas metálicas;
- » Wash Primer Fosfatizante 550;
- » Masilla Poliéster K7;
- » Pintura original de fábrica debidamente preparada.

VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA:

2 horas a 25°C.

SECADO:

AL AIRE (25°C)	HORNO (60°C)
» Al polvo: 10 minutos	» Lijado: 45 minutos
» Al Toque: 30 minutos	
» Lijado: 4 horas	

Húmedo sobre húmedo: Para la aplicación del acabado, realizar de 15 a 20 minutos.

LIJADO:

Comenzar con la lija 320 y terminar EL LIJADO: con la lija 800.

Húmedo sobre húmedo: En caso de suciedad y/o grumos, lijar después de 30 minutos de aplicado.

USO DO EPI:

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;

Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto;

Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ:

3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:

- » Utilice siempre junto con productos y complementos Skylack;
- » Utilice siempre el Endurecedor y Diluyente indicado por Skylack;
- » Se recomienda lijar después del tiempo de secado especificado;
- » Utilice papel de lija adecuado para lijado en seco y en húmedo.

NOTAS:

Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
3	16/04/2025	Jeferson Lima	Vailton Mendes