

CÓDIGO: 640-SKY41

SKYPRIMER PU 4X1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Primer Poliuretánico bicomponente, indicado en la preparación de superficies ferrosas para todo tipo de acabados. Presenta un buen desempeño, un excelente grado de llenado, y así mejora la corrección de pequeños defectos. Tiene buena adherencia y un acabado de fácil lijado.

COMPOSICION: Resina acrílica, disolventes aromáticos, ésteres, alcohol, pigmentos, cargas y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS: Solución desengrasante TH710
 Skyprimer PU Gris 4:1 (640-SKY41)
 Endurecedor END41
 Diluyente TH700 / TH732 / TH735

PREPARACION DE SUPERFICIE: Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la empanada a aplicar. Si es necesario, lije el área a repintar para eliminar la pintura descascarada y el óxido. Aplique Wash Primer Fosfatizante 550 para proteger las áreas expuestas donde se golpeó la placa.

CATÁLISIS Y/ O DILUCION: Para 4 partes en volumen de Skyprimer PU 4: 1-SKY41, agregue 1 parte en volumen de Endurecedor END41 y 20% en volumen de Diluyente en la mezcla catalizada.

- » Temperatura ambiente (25 ° C) utilice Diluyente TH700;
- » Temperatura por encima de 30 ° C utilice Diluyente TH732;
- » Temperatura por debajo de 15 ° C utilice Diluyente TH735.

APLICACION: Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 libras / pulgada², con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

- Posibles sustratos:**
- » Hoja de metal;
 - » Fosfatizante Wash Primer 550;
 - » Masilla de poliéster K7;
 - » Pintura original de fábrica debidamente preparada.

VIDA UTIL DE LA MESCLA: 2 horas a 25°C.

SECADO:	Al aire (25°C)	Horno (60°C)
	» Polvo: 10 minutos	» Lijado: 45 minutos
	» Tacto: 30 minutos	
	» Lijado: 4 horas	

LIJADO: Seco o húmedo: Comience con papel de lija 400 y termine con papel de lija 600.

USO DE EPI: Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto; Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:

- » Utilice siempre junto con productos y complementos Skylack;
- » Utilice siempre el Endurecedor y Diluyente indicado por Skylack;
- » Se recomienda lijar después del tiempo de secado especificado;
- » Utilice papel de lija adecuado para lijado en seco y en húmedo.

NOTAS: Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
0	07/11/2019	Cíntia Melo	Vailton Mendes