








**CÓDIGO: 640-SKY8x**

**SKYPRIMER PU 8X1**

            	<p><b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:</b> Primer poliuretano bicomponente, indicado en la preparación de superficies ferrosas para todo tipo de acabados. Tiene un buen grado de relleno, buena adherencia, dureza y un acabado de fácil lijado.</p> <p><b>COMPOSICION:</b> Resina acrílica, disolventes aromáticos, éster, éter glicólico, pigmentos, cargas y aditivos.</p> <p><b>PRODUCTOS Y ADITIVOS:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Solución desengrasante TH710</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Skyprimer PU Gris 8:1</td> <td>(640-SKY81)</td> </tr> <tr> <td>Skyprimer PU Blanco 8:1</td> <td>(640-SKY82)</td> </tr> <tr> <td>Skyprimer PU Negro 8:1</td> <td>(640-SKY83)</td> </tr> <tr> <td>Endurecedor END81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diluyente TH700 / TH732 / TH735</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>PREPARACION DE SUPERFICIE:</b> Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la empanada a aplicar. Si es necesario, lije el área a repintar para eliminar la pintura descascarada y el óxido. Aplique Wash Primer Phosphatizing 550 para proteger las áreas expuestas donde se golpeó la placa.</p> <p><b>CATÁLISIS Y/ O DILUCION:</b> Para 8 partes en volumen de Skyprimer PU 8: 1 (SKY81, SKY82 o SKY83), agregue 1 parte en volumen de Endurecedor END81 y 25% en volumen de Diluyente sobre la mezcla catalizada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>»Temperatura ambiente (25 ° C) utilice DiluyenteTH700;</li> <li>»Temperatura por encima de 30 ° C utilizar Diluyente TH732;</li> <li>»Temperatura por debajo de 15 ° C utilice Diluyente TH735.</li> </ul> <p><b>VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:</b> 16 a 20 segundos en la Ford Cup No. 4 a 25 ° C.</p> <p><b>APLICACION:</b> Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 libras / pulgada<sup>2</sup>, con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.</p> <p><b>Posibles sustratos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>»Placa de metal;</li> <li>»Fosfatizante Wash Primer 550;</li> <li>»Masilla de poliéster K7;</li> <li>»Pintura original de fábrica debidamente preparada.</li> </ul> <p><b>VIDA UTIL DE LA MESCLA:</b> 4 horas a 25°C.</p> <p><b>SECADO:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Al aire (25°C)</th> <th style="text-align: center;">Horno (60°C)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">» Polvo: 10 minutos</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">» Lijado: 45 minutos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">» Tacto: 30 minutos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">» Lijado: 4 horas</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>LIJADO:</b> Seco o húmedo: Comience con papel de lija 400 y termine con papel de lija 600.</p> <p><b>USO DE EPI:</b> Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto; Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.</p> <p><b>PERÍODO DE VALIDEZ:</b> 3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.</p> <p><b>CONSEJOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>»Utilice siempre junto con productos y complementos Skylack;</li> <li>»Utilice siempre el Endurecedor y Diluyente indicado por Skylack;</li> <li>»Se recomienda lijar después del tiempo de secado especificado;</li> <li>»Utilice papel de lija adecuado para lijado en seco y en húmedo.</li> </ul> <p><b>NOTAS:</b> Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.</p>	Solución desengrasante TH710		Skyprimer PU Gris 8:1	(640-SKY81)	Skyprimer PU Blanco 8:1	(640-SKY82)	Skyprimer PU Negro 8:1	(640-SKY83)	Endurecedor END81		Diluyente TH700 / TH732 / TH735		Al aire (25°C)	Horno (60°C)	» Polvo: 10 minutos	» Lijado: 45 minutos	» Tacto: 30 minutos	» Lijado: 4 horas
Solución desengrasante TH710																			
Skyprimer PU Gris 8:1	(640-SKY81)																		
Skyprimer PU Blanco 8:1	(640-SKY82)																		
Skyprimer PU Negro 8:1	(640-SKY83)																		
Endurecedor END81																			
Diluyente TH700 / TH732 / TH735																			
Al aire (25°C)	Horno (60°C)																		
» Polvo: 10 minutos	» Lijado: 45 minutos																		
» Tacto: 30 minutos																			
» Lijado: 4 horas																			

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
1	18/12/2019	Cíntia Melo	Vailton Mendes