

CÓDIGO: P10 / P11 / P12

ESMALTE POLIURETANO SKYFROTA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: El esmalte de poliuretano Skyfrota es un producto de dos componentes. Tiene secado rápido, alto brillo, buena cobertura y gran extensión. Se utiliza en retoques y repintado de carrocerías de autobuses y camiones, maquinaria, implementos agrícolas y piezas metálicas en general.

COMPOSICIÓN: Resinas, disolventes aromáticos, ésteres, pigmentos y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS:
Esmalte de poliuretano Skyfrota
Endurecedor de poliuretano Skyfrota SF901
Diluyente para poliuretano Skyfleet SF902

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Use la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la parte que se va a aplicar.

CATÁLISIS Y/O DILUCIÓN: Para 3 partes por volumen de esmalte de poliuretano Skyfrota, agregue 1 parte por volumen de endurecedor SF901 y 10 a 20% por volumen de diluyente SF902 sobre la mezcla catalizada.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 16 a 20 segundos en la Taça Ford Nº 4 a 25°C.

APLICACIÓN: Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 lbs / pulgada, con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.
Posibles sustratos: Todos los primers Skylack preparados adecuadamente.
Pintura original de fábrica debidamente preparada.

VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA: 4 horas a 25°C.

SECADO:	Al aire (25°C)	Horno (60°C)
	» Tacto: 2 horas	» Manopleo: 45 minutos
	» Manopleo: 4 horas	
	» Polido: 24 horas	

USO DE EPI: Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Lea las instrucciones en la parte posterior del empaque antes de usar el producto; Use guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Use una máscara respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 2 años para colores metálicos y 3 años para otros colores, almacenados a una temperatura de 15 a 35 °C y libres de humedad.

CONSEJOS:

- » Siempre use primers y complementos Skylack;
- » Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total;
- » Utilice siempre el Endurecedor y Diluyente indicado por Skylack.

NOTAS: Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
1	04/09/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes