


CÓDIGO: F10-SF940

SKYFROTA CLEAR EPOXI



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Adecuado para superficies metálicas, pintura de suelos y tiras de espaciado de tráfico ligero. Tiene un alto contenido de sólidos, alta dureza, excelente poder de relleno y buena resistencia a los agentes químicos/físicos.

COMPOSICION: Resina epoxi, disolvente aromático, alcohol, éter, cetona, pigmentos, y aditivos.

PREPARACION DE SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca, libre de aceites, grasas y otros contaminantes.

» Suelo nuevo (Hormigón - curado durante al menos 1 semana): limpiar para eliminar el polvo.

» Suelo antiguo: lavar con agua y jabón. Secar durante al menos 24 horas.

» Suelo con incrustaciones: lavar con una solución de ácido muriático al 20 o 30%. Secar durante al menos 24 horas.

» Superficies metálicas: use la solución desengrasante TH710 para limpiar el área.

CATÁLISIS Y/ O DILUCION:

Productos	Partes de Volumen
Skyfrota Epoxi	3
Skyfrota Endurecedor p/ Epoxi - SF900	1
Skyfrota Diluyente p/ Epoxi - SF903	10 a 20% *

* % Diluyente sobre la mezcla catalizada.

** No se recomienda la dilución para la aplicación con rodillo y brocha.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN

» Rodillo/cepillo: 25 a 35 segundos en Ford No. 4 Cup a 25°C.

» Pistola: 20 a 25 segundos en Copa Ford Nº 4 a 25°C.

APLICACION:

» Superficies Metálicas: aplicar de 2 a 3 pasadas con un intervalo de 5 a 10 minutos.

Pisos: aplicar de 2 a 3 pasadas con un intervalo de 1 a 2 horas.

VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA:

3 horas a 25°C.

SECADO:

Al aire (25 °C)
» Tacto: 45 - 60 minutos
» Manuleo: 8 - 10 horas
» Cura total: 7 días

USO DO EPI:

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto; Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use máscara respiratoria contra vapores orgánicos y particulados cuando manipule / aplique el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ:

2 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

Nota: El producto no tiene propiedades de barniz automotriz.

CONSEJOS:

» No aplicar el producto en días lluviosos o con humedad > 80%, ya que puede afectar el secado, no alcanzando las propiedades del producto;

» Utilice siempre el endurecedor y diluyente indicado por Skylack;

» Utilice un rodillo de pelo corto de lana de oveja;

» No utilice rodillos de espuma.

NOTAS:

Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK PINTURAS Y BARNICES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible a la hora de realizar los ensayos. Sin embargo, al producir o proporcionar dichas certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	26/09/2024	Cíntia G. Melo	Vailton Mendes