

**CÓDIGO: F10- SF957**


**SKYFROTA PU BLANCO BASE**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Adecuado para superficies metálicas, pintura de suelos y tiras de espaciado de tráfico ligero. Tiene un alto contenido de sólidos, alta dureza, excelente poder de relleno y buena resistencia a los agentes químicos/físicos.

**COMPOSICION:** Resinas, disolvente aromático, éster, pigmentos y aditivos.

**INDICACIÓN:** Producto destinado a la elaboración de Esmalte de Poliuretano Skyfrotta

**PRODUCTOS Y ADITIVOS:** Esmalte Poliuretano Skyfrotta  
Endurecedor p/ Poliuretano Skyfrotta SF901  
Thinner p/ Poliuretano Skyfrotta SF902



**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** Utilice la solución desengrasante TH710 para limpiar la pieza que se va a aplicar.




**CATÁLISIS Y/ O DILUCION:**

Para 2 partes por volumen de esmalte de poliuretano base blanca Skyfrotta, agregue 1 parte por volumen de endurecedor SF901 y 10 a 20% por volumen de diluyente SF902 sobre la mezcla catalizada.

o

Para 6 partes en volumen de esmalte de poliuretano base blanca Skyfrotta, agregue 1 parte en volumen de endurecedor SF901 y 10 a 20% en volumen de diluyente SF902 sobre la mezcla catalizada.



**VISCOSIDAD DE APLICACIÓN** De 15 a 20 segundos en la Copa Ford Nº 4 a 25°C.



**APLICACION:** Aplique de 3 a 4 pasadas, con 40 a 50 lbs/in<sup>2</sup>, con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Posibles sustratos:

- » Todos los Primers de Skylack debidamente preparados;
- » Pintura original de fábrica debidamente preparada.

**VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA:** 4 horas a 25°C.



<b>SECADO:</b>	<b>Ao ar (25 °C)</b>	<b>Estufa (60 °C)</b>
	» Toque: 2 horas	» Manuseio: 45 minutos
	» Manuseio: 4 horas	
	» Polimento: 24 horas	



**USO DO EPI:** Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto; Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use máscara respiratoria contra vapores orgánicos y particulados cuando manipule / aplique el producto.

**PERÍODO DE VALIDEZ:** 3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

**CONSEJOS:**

- » Utilice siempre primers y complementos Skylack;
- » Se recomienda realizar el pulido solo después del secado total;
- » Utilice siempre el diluyente indicado por Skylack.

**NOTAS:** Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK PINTURAS Y BARNICES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible a la hora de realizar los ensayos. Sin embargo, al producir o proporcionar dichas certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente establecidas en los documentos del producto.

<b>REVISÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>ELABORADO POR:</b>	<b>APROVADO POR:</b>
0	18/10/2024	Raony Macedo	Vailton Mendes