

CÓDIGO: F40-07200

SKYFROTA PRIMER 1K DTM - GRIS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Primer indicado para la preparación de superficies ferrosas (desnudas o fosfatadas), superficies de aluminio. Tiene buen rendimiento, buena adherencia, buen lijado y secado rápido.

COMPOSICION: Resina epoxi, disolvente aromático, alcohol, éter, cetona, pigmentos, cargas minerales y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS:
 TH710 Solución desengrasante
 Primer 1K DTM
 Diluyente TH700

PREPARACION DE SUPERFICIE: Utilice la solución desengrasante TH710 para limpiar la pieza que se va a aplicar. Si es necesario, lije el área a volver a pintar para eliminar las pinturas descascaradas y el óxido.

CATÁLISIS Y/ O DILUCION: **Para 1 parte por volumen de Primer 1K DTM, agregue 1 parte por volumen de Diluyente para PU/Poliéster TH700. Diluir del 60 al 100% para aplicación húmeda sobre húmeda.**

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN 15 a 18 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.

APLICACION: Aplique de 4 a 6 pasadas, con 30 a 35 lbs/in², con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Posibles sustratos:

- » Placas de acero;
- » Láminas de aluminio;
- » Chapas galvanizadas

SECADO:

Al aire (25 °C)
» Tacto: 5 a 10 minutos
» Manupleo: 30 minutos
» Lijado: 45 minutos
Húmedo sobre húmedo, aplicación de acabado después de 30 minutos

LIJADO: Lijado después de 2 horas, use papel de lija 320, aplique el acabado dentro de los

USO DO EPI: Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados; Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto; Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use máscara respiratoria contra vapores orgánicos y particulados cuando manipule / aplique el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:

- » Utilice siempre el endurecedor y diluyente indicado por Skylack;
- » Utilice un rodillo de pelo corto de lana de oveja;
- » No utilice rodillos de espuma.

NOTAS: Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK PINTURAS Y BARNICES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible a la hora de realizar los ensayos. Sin embargo, al producir o proporcionar dichas certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISION	FECHA	ELABORADO POR:	APROBADO POR:
0	18/10/2024	Raony Macedo	Vailton Mendes