

CÓDIGO: F40-07X00

SKYFROTA PRIMER 1K DTM



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Primer para preparación de superficies ferrosas, planchas de aluminio, galvanizadas y fibra de vidrio. Ofrece alto rendimiento, excelente adherencia, fácil lijado y secado rápido. Compatible con acabados en laca nitrocelulósica, esmalte sintético, poliuretano y base poliéster.

COMPOSICION:

Resina acrílica, solventes aromáticos, ésteres, alcohol, pigmentos, cargas y aditivos.

PRODUCTOS Y ADITIVOS:

150-TH710 - Solución Desengrasante TH710
F40-07200 - Skyfrot Primer 1K DTM GRIS
F40-07300 - Skyfrot Primer 1K DTM NEGRO
1E5-TH770 - Thinner para PU/Poliéster TH770

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza que se va a aplicar.
Si es necesario, lije el área a ser repintada para eliminar pintura descascarada y óxido.



CATÁLISIS Y/ O DILUCION:

Producto	Proporción / Dilución
Skyfrot Primer 1K DTM	1 parte en volumen
TH770	1 parte en volumen
TH770	60 a 100% para aplicación húmedo sobre húmedo.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:

15 a 18 segundos en Copa Ford Nº 4 a 25°C.



APLICACION:

Aplicar 4 a 6 pasadas, con 30 a 35 lbs/pol², con intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Posibles sustratos:

- » Planchas de acero;
- » Planchas de aluminio;
- » Planchas galvanizadas.

SECADO:

Al aire (25 °C)
» Tacto: 5 a 10 minutos
» Manoseo: 30 minutos
» Lijado: 2 horas
Húmedo sobre húmedo aplicar el acabado después de 30 minutos.

LIJADO:

Lijado después de 2 horas, utilizar lija 320, aplicar el acabado en hasta 60 minutos.

USO DEL EPI:

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;
Lea las instrucciones en la parte posterior del envase antes de utilizar el producto;
Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Utilice máscara respiratoria contra vapores orgánicos y particulados al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ:

3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35°C y libre de humedad.

CONSEJOS:

- » Utilizar siempre junto con los Productos y Complementos Skylack;
- » Utilizar siempre el Thinner indicado por Skylack;
- » Se recomienda realizar el lijado después del tiempo de secado especificado;
- » Utilizar lijas adecuadas para lijado húmedo y seco.

NOTAS:

Control de calidad. Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

REVISION	FECHA	ELABORADO POR:	APROBADO POR:
3	14/05/2026	Jeferson Lima	Vailton Mendes