


CÓDIGO: F44-00700

SKYFROTA PRIMER EPOXI GRIS



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Indicado para la preparación y pintura de superficies metálicas, de pisos y de señalización con tránsito ligero. Presenta alto contenido de sólidos, alta dureza, excelente poder de relleno y buena resistencia a agentes químicos y físicos.

**COMPOSICION:** Resina epoxi, disolvente aromático, alcohol, éter, cetona, pigmentos, cargas minerales y aditivos.

**PRODUCTOS:** Skyfrola Primer Epoxi Gris (F44-00700)  
Skyfrola End. p/ Epoxi (F30-SF900)  
Skyfrola End. Rápido p/ Primer Epoxi (F30-00097)  
Skyfrola Diluyente p/ Epoxi (F50-SF903)

**PREPARACION DE SUPERFICIE:** La superficie debe estar seca, libre de aceites, grasas y otros contaminantes. Si:  
» Suelo nuevo (Hormigón - curado durante al menos 1 semana): limpiar para eliminar el polvo.  
» Suelo antiguo: lavar con agua y jabón. Secar durante al menos 24 horas.  
» Suelo con incrustaciones: lavar con una solución de ácido muriático al 20 o 30%. Secar durante al menos 24 horas.  
» Superficies metálicas: use la solución desengrasante TH710 para limpiar el área.

**CATÁLISIS Y/ O DILUCION:**

| Productos                             | Partes de Volumen |
|---------------------------------------|-------------------|
| Primer Epoxi Gris- E44-00700          | 3                 |
| Skyfrola Endurecedor p/ Epoxi - SF900 | 1                 |
| Skyfrola Diluyente p/ Epoxi - SF903   | 10 a 20% *        |

\* % Diluyente sobre la mezcla catalizada.

\*\* No se recomienda la dilución para la aplicación con rodillo y brocha.

**VISCOSIDAD DE APLICACIÓN**

» Rodillo/cepillo: 25 a 35 segundos en Ford No. 4 Cup a 25°C.  
» Pistola: 20 a 25 segundos en Copa Ford Nº 4 a 25°C.

**APLICACION:**

» Superficies Metálicas: aplicar de 2 a 3 pasadas con un intervalo de 5 a 10 minutos.

Pisos: aplicar de 2 a 3 pasadas con un intervalo de 1 a 2 horas.

**RENDIMIENTO:**

30 a 40 m<sup>2</sup>/galón 3.6L (capa de 60 a 90 µm)

**VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA:**

2 horas a 25°C.

**SECADO:**

| Al aire (25 °C)                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| F30-SF900<br>Skyfrola End. p/ Epoxi | F30-00097<br>Skyfrola End. Rápido p/ Primer Epoxi |
| » Tacto: 45 - 60 minutos            | » Tacto: 45 - 60 minutos                          |
| » Manupleo: 8 - 24 horas            | » Manupleo: 8 - 10 horas                          |
| » Lijado: no recomendado            | » Lijado: 16 horas                                |
| » Repintado: 4 horas - 7 días       | » Repintado: 4 horas - 7 días                     |
| » Cura total: 7 días                | » Cura total: 7 días                              |

**USO DO EPI:**

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;  
Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto;  
Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use máscara respiratoria contra vapores orgánicos y particulados cuando manipule / aplique el producto.

**PERÍODO DE VALIDEZ:**

3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

**CONSEJOS:**

» No aplicar el producto en días lluviosos o con humedad > 80%, ya que puede afectar el secado, no alcanzando las propiedades del producto;  
» Utilice siempre el endurecedor y diluyente indicado por Skylack;  
» Utilice un rodillo de pelo corto de lana de oveja;  
» No utilice rodillos de espuma.

**NOTAS:**

Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK PINTURAS Y BARNICES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible a la hora de realizar los ensayos. Sin embargo, al producir o proporcionar dichas certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente establecidas en los documentos del producto.

| REVISÃO | DATA       | ELABORADO POR: | APROVADO POR:  |
|---------|------------|----------------|----------------|
| 1       | 24/09/2025 | Jeferson Lima  | Vailton Mendes |