

CÓDIGO: 640- PPR51

PRIMER PU PPR51



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Primer poliuretano bicomponente, indicado para la preparación de superficies metálicas para todo tipo de acabados. Presenta buen poder de relleno, adherencia, dureza y fácil lijado.

COMPOSICION: Resina poliuretánica, solventes aromáticos, éster, éter glicólico, pigmentos, cargas y aditivos.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Lijar el área a ser repintada para remover pinturas descascaradas y óxido. Aplicar Wash Primer Fosfatizante 550 para proteger las áreas expuestas donde la chapa fue afectada, y desengrasar con TH710 para limpiar la pieza antes de la aplicación.

Posibles sustratos:

- » Placas metálicas;
- » Wash Primer Fosfatizante 550;
- » Masilla Poliéster K5 o K7;
- » Pintura original de fábrica debidamente preparada.

CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN:

Productos	Partes en volumen
Primer PU PPR51	5
Endurecedor p/ Primer PPR51	1
Diluyente TH700 / TH732 / TH735	20% *

* % de diluyente sobre la mezcla catalizada

- » Temperatura ambiente (25 °C): utilice Diluyente TH700
- » Temperatura superior a 30 °C: utilice Diluyente TH732.
- » Temperatura inferior a 15 °C: utilice Diluyente TH735.

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN: 16 a 20 segundos en la Ford Cup No. 4 a 25 ° C.

APLICACIÓN: Aplique de 3 a 4 pasadas, con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.
 » Pistola HVLP: Presión recomendada de 30 a 35 lb/pulg².
 » Pistola convencional: Presión recomendada de 40 a 50 lb/pulg².
 » Boquilla recomendada: 1,6 a 2,0 mm.

VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA: 4 horas a 25°C.

AL AIRE (25°C)	HORNO (60°C)
» Al polvo: 10 minutos	» Lijado: 45 minutos
» Al Toque: 30 minutos	
» Lijado: 4 horas	

LIJADO: Seco o húmedo: Comience con papel de lija 400 y termine con papel de lija 600.

USO DO EPI: Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;
 Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto;
 Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:
 » Utilice siempre junto con productos y complementos Skylack;
 » Utilice siempre el Endurecedor y Diluyente indicado por Skylack;
 » Se recomienda lijar después del tiempo de secado especificado;
 » Utilice papel de lija adecuado para lijado en seco y en húmedo.

NOTAS: Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISIÓN	FECHA	PREPARADO POR:	APROBADO POR:
2	26/03/2026	Cíntia Melo	Vailton Mendes