


CÓDIGO: 222-SK280

BARNIZ MATE PU SK280



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Barniz Mate PU SK280 es un barniz de poliuretano, acrílico, bicomponente, recomendado para pintura parcial y / o completa sobre Base Poliéster.

COMPOSICION: Resina acrílica, disolventes aromáticos, ésteres, aditivos y masilla.

PRODUCTOS Y ADITIVOS: Barniz Mate PU
Endurecedor p/ Barniz Mate SK028

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE: Utilice la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la pieza a aplicar. En caso de aparición de manchas (suciedad), se recomienda lijar en seco la base con papel de lija de grano 1000-1200.

CATÁLISIS Y / O DILUCIÓN: Para 5 partes en volumen de barniz mate PU, agregue 1 parte en volumen de endurecedor SK028.

APLICACIÓN: Aplique de 2 a 3 pasadas, con 40 a 50 libras / pulgada, con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.
Posibles Sustratos:
» Base Poliéster;
»Skymix BP

VIDA ÚTIL DA MISTURA: 4 horas a 25°C.

SECADO:

Al aire (25°C)
» Al tacto: 20 minutos
» Manupleo: 4 horas

USO DE EPI: Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;
Lea las instrucciones en la parte posterior del paquete antes de usar el producto;
Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad cuando manipule el producto. Use mascarilla respiratoria contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ: 2 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35 ° C y libre de humedad.

CONSEJOS:
»Utilice siempre el endurecedor indicado por Skylack;
»Nunca diluya este barniz;
»No se recomienda el secado en horno;
»Después del secado final del producto, no se puede pulir.

NOTAS: Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos es la mejor información disponible a la hora de realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, aparte de las claramente indicadas en los documentos del producto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
4	26/03/2026	Cíntia Melo	Vailton Mendes