

CÓDIGO: F40-SF970

SKYFROTA BASE PRIMER ACAB. DF



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Skyfrotas Base Primer Acabado DF – SF970 es un producto que, al agregarse a la pintura de acabado de los sistemas SKYFROTA Poliuretano y Esmalte Sintético, la convierte en un Primer de Doble Función, ofreciendo alta resistencia a la intemperie, secado rápido y un excelente acabado, haciendo el proceso de repintado más ágil.

APLICACIONES RECOMENDADAS:

Skyfrotas Base Primer Acabado DF está indicado para pintura general o parcial en procesos de reparación de:
Trenes; Estructuras metálicas; Implementos viales y agrícolas; Mantenimiento ligero de equipos industriales.

COMPOSICION:

Resinas, solventes aromáticos, ésteres, cargas y aditivos.

PREPARACION DE SUPERFICIE:

Utilizar la Solución Desengrasante TH710 para limpiar la superficie antes de la aplicación.

PROPORCIÓN DE MEZCLA PARA PRIMER DE DOBLE FUNCIÓN:

Producto	SKYFROTA PU (color deseado)	SKYFROTA Esmalte Sintético (color deseado)
Skyfrotas Base Primer Acabado DF (SF970)	20%	20%



CATÁLISIS Y/ O DILUCION:

Producto	SKYFROTA PU	SKYFROTA Esmalte Sintético
Skyfrotas Endurecedor p/ PU SF901	3x1	-
Skyfrotas Diluyente p/ Poliuretano SF902	20%	-
Skyfrotas Reductor p/ Sintético SF904	-	20%



VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:

16 a 22 segundos en Copa Ford Nº 4 a 25°C.



APLICACION:

Aplicar de 3 a 4 pasadas, con una presión de 40 a 50 psi, respetando un intervalo de 5 a 10 minutos entre pasadas.

Posibles sustratos:

- » Pinturas antiguas debidamente preparadas.
- » Acero al carbono en general.

VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA (SKYFROTA PU)

3 horas a 25 °C.



SECADO:

Secado	Skyfrotas PU Aire (25 °C)	Skyfrotas Sintético Aire (25 °C)	Skyfrotas PU Horno (60 °C)	Skyfrotas Sintético Horno (60 °C)
Al tacto	2 horas	2 horas	-	-
Manupleo	8 horas	12 horas	-	45 min
Secado final	24 horas	72 horas	45 min	-



USO DEL EPI:

Producto exclusivo para profesionales debidamente capacitados;
Lea las instrucciones en la parte posterior del envase antes de utilizar el producto;
Utilice guantes de nitrilo y gafas de seguridad al manipular el producto. Utilice máscara respiratoria contra vapores orgánicos y particulados al manipular / aplicar el producto.

PERÍODO DE VALIDEZ:

3 años, almacenado a una temperatura de 15 a 35°C y libre de humedad.

CONSEJOS:

- » No repintar la pieza sin realizar previamente una prueba comparativa de color y brillo.
- » Utilizar siempre los complementos Skylack.
- » Utilizar siempre el Endurecedor y el Diluyente recomendados por Skylack.

NOTAS:

Control de calidad. Este documento se emite electrónicamente y es válido sin firma.

La información emitida por SKYLACK TINTAS E VERNIZES, como un servicio a nuestros clientes, se basa en lo que creemos que es la mejor información disponible al realizar las pruebas. Sin embargo, al producir o proporcionar tales certificaciones, SKYLACK no asume ninguna responsabilidad adicional ni otorga ninguna garantía, que no sean las claramente establecidas en los documentos del producto.

REVISION	FECHA	ELABORADO POR:	APROBADO POR:
1	06/07/2026	Jeferson Lima	Vailton Mendes