

**CÓDIGO: 160-00038**

**CONTROLE DE LIXAMENTO 038**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** Controle de lixamento é utilizado para visualizar área lixada e não lixada, ressaltando porosidades e imperfeições a serem eliminados no lixamento.

**COMPOSIÇÃO:** Resinas alquídica e nitrocelulose, solventes aromáticos, éster, éter glicólico, álcool, pigmentos, cargas e aditivos.

**PRODUTOS E ADITIVOS:** Controle de Lixamento 038

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:** O produto já se encontra pronto para uso.

**VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:** 13 a 15 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.

**APLICAÇÃO:** Aplicar 1 passada, com 40 a 50 lbs/pol<sup>2</sup>.  
**Possíveis substratos:**  
 » Primers, massas e outros produtos de preparação de superfícies.

**SECAGEM:**

<b>Ao ar (25°C)</b>
» Lixamento: 15 minutos

**USO DO EPI:** Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
 Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
 Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:** 3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**OBSERVAÇÃO:** Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
1	12/02/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes