

**CÓDIGO: 630-00350**
**ENDURECEDOR RÁPIDO PARA ESMALTE PU**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** O Endurecedor Rápido para Esmalte PU é indicado para promover a cura e secagem do Esmalte Poliuretano Tinta Pronta e Esmalte Poliuretano Skymix e Skymix Diluído, acelerando a secagem e mantendo as características do produto, quando aplicado em temperatura ambiente de até 25 °C.

Embora dependa da temperatura e umidade ambiente, a utilização deste Endurecedor pode reduzir o tempo de secagem destes produtos entre 20 a 50% em relação a utilização do Endurecedor normal.

» Não recomendado para ambientes com temperatura acima de 30°C.

**COMPOSIÇÃO:** Solventes aromáticos, alifático, ésteres, resina poli-isocianato e aditivos.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** Lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem. Aplicar o Wash Primer Fosfatiante 550 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida, desengraxar com TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:** Consultar a Ficha Técnica do Esmalte PU ao qual o endurecedor será utilizado.

**VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:** Consultar a Ficha Técnica do Esmalte PU ao qual o endurecedor será utilizado.

**APLICAÇÃO:** Consultar a Ficha Técnica do Esmalte PU ao qual o endurecedor será utilizado.

**VIDA ÚTIL DA MISTURA:** Consultar a Ficha Técnica do Esmalte PU ao qual o endurecedor será utilizado.

**SECAGEM:** O produto que foi catalisado com este Endurecedor terá sua secagem acelerada em 20 a 50% em relação a secagem normal do produto. As variações se dão por influências de temperatura/umidade do ar.

**USO DO EPI:** Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:** 3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35 °C e livre de umidade.

**DICAS:** » Produto sensível a umidade do ambiente, devendo ser aberto somente no momento do uso e fechado logo após. Manter a lata bem fechada. Caso estas precauções não forem tomadas, poderá ocorrer a solidificação do produto.

**OBSERVAÇÃO:** Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
1	29/11/2021	Josevan Carvalho	Vailton Mendes