

CÓDIGO: 710 / 711 / 712

ESMALTE SINTÉTICO AGRO AUTOMOTIVO

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Esmalte Sintético Agro Automotivo é recomendado para retoques e repintura de tratores, implementos agrícolas, eletrodomésticos, máquinas e peças metálicas em geral. A sua característica principal é que possui secagem ultrarrápida e alto brilho.

**COMPOSIÇÃO:**

Resina alquídica, solventes aromático e alifáticos, pigmentos, cargas e aditivos.

**PRODUTOS E ADITIVOS:**

Solução Desengraxante TH710  
Primers e Complementos da Skylack  
Esmalte Sintético Agro Automotivo  
Endurecedor 600 para Sintético  
Redutor para Sintético TH740

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:**

» **Concentrado:** Para 5 partes em volume de Esmalte Sintético Agro Automotivo, adicionar 1 parte em volume de Redutor para Sintético TH740.  
» **Catalisado:** Para 6 partes em volume de Esmalte Sintético Agro Automotivo, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 600 e 5 a 10% em volume de Redutor para Sintético TH740 sobre a mistura catalisada.

**APLICAÇÃO:**

Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol<sup>2</sup>. Intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

**Possíveis substratos:** Todos Primers da Skylack devidamente preparados.

**VIDA ÚTIL DA MISTURA:**

**Catalisado:** Consumir a mistura em até 4 horas.

**SECAGEM:**

Ao ar (25°C)
» Livre de pó: 20 minutos
» Toque: 2 horas
» Manuseio: 12 horas
» Final: 72 horas

» O uso do **Endurecedor 600 para Sintético**, diminui o tempo para secagem Final para 48 horas, melhorando a dureza e a resistência do produto.

**USO DO EPI:**

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:**

2 anos para cores metálicas e 5 anos para as demais cores, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**DICAS:**

» Não repintar a peça antes de realizar um teste comparativo de cor;  
» Utilizar sempre Primers e Complementos da Skylack;  
» Recomenda-se realizar o polimento somente após secagem total;  
» Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack.

**OBSERVAÇÃO:**

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
1	09/08/2019	Cíntia Melo	Vailton Mendes