


**CÓDIGO: 112-00500**

**PRETO FOSCO VINÍLICO 500**

      	<p><b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO:</b></p>	<p>Indicado no preparo de superfícies ferrosas e não ferrosas. Promove adesão e proteção anticorrosiva em chapas metálicas, e no pré-tratamento de chapas de aço, alumínio, ligas de cobre e correlatos.</p>		
	<p><b>COMPOSIÇÃO:</b></p>	<p>Resina vinílica, epoxi e fenólica, solvente aromático, éster, éter glicólico, cargas, pigmentos e aditivos.</p>		
	<p><b>PRODUTOS E ADITIVOS:</b></p>	<p>Preto Fosco Vinílico 500 Catalisador 555</p>		
	<p><b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:</b></p>	<p>Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.</p>		
	<p><b>CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:</b></p>	<p>Para 2 partes em volume de Preto Fosco Vinílico, adicionar 1 parte em volume de Catalisador 555.</p>		
	<p><b>VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:</b></p>	<p>18 a 22 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.</p>		
	<p><b>APLICAÇÃO:</b></p>	<p>Aplicar 2 passadas finas, com 30 a 40 lbs/pol<sup>2</sup>, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas. <b>Possíveis substratos:</b> » Superfícies ferrosas; » Superfícies não ferrosas.</p>		
	<p><b>VIDA ÚTIL DA MISTURA:</b></p>	<p>2 horas a 25°C.</p>		
	<p><b>SECAGEM:</b></p>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Ao ar (25°C)</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">» Final: 20 minutos</td> </tr> </table>	<b>Ao ar (25°C)</b>	» Final: 20 minutos
	<b>Ao ar (25°C)</b>			
» Final: 20 minutos				
<p><b>LIXAMENTO:</b></p>	<p>Não é recomendado.</p>			
<p><b>USO DO EPI:</b></p>	<p>Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados; Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto; Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.</p>			
<p><b>PRAZO DE VALIDADE:</b></p>	<p>2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.</p>			
<p><b>DICAS:</b></p>	<p>» Utilizar sempre em conjunto com os Produtos e Complementos da Skylack; » Utilizar sempre o Catalisador indicado pela Skylack; » Não é recomendado o lixamento; » Nunca diluir este produto.</p>			
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b></p>	<p>Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.</p>			

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
3	08/04/2022	Cíntia Melo	Vailton Mendes