


CÓDIGO: 140-00250

PRIMER SKYFILL 250

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Primer indicado no preparo de superfícies ferrosas (nuas, fosfatizadas e com massas). Apresenta excelente aderência, bom enchimento e boa lixabilidade.

COMPOSIÇÃO: Resinas alquídicas e nitrocelulose, solvente aromático, ésteres, álcoois, pigmentos, cargas e aditivos.

PRODUTOS E ADITIVOS:
 Solução Desengraxante TH710
 Primer Skyfill 250
 Thinner para Laca Nitrocelulose TH750



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada. Se necessário, lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem. Aplicar o Wash Primer Fosfatizante 550 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.



CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO: Para 1 parte em volume de Primer Skyfill, adicionar 1 parte em volume de Thinner para Laca Nitrocelulose TH750.



VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO: 18 a 22 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.



APLICAÇÃO: Aplicar 4 a 5 passadas, com 40 a 50 lbs/pol², com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
Possíveis substratos:
 » Chapas metálicas;
 » Wash Primer Fosfatizante 550;
 » Pintura original de fábrica devidamente preparada.



SECAGEM:	Ao ar (25°C)	Estufa (60°C)
	» Toque: 10 minutos	» Lixamento: 30 minutos
	» Manuseio: 30 minutos	
	» Lixamento: 2 horas	



LIXAMENTO: Seco ou úmido: iniciar com a lixa 400 e finalizar com a lixa 600.



USO DO EPI: Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados; Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto; Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE: 3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:
 » Utilizar sempre em conjunto com os Produtos e Complementos da Skylack;
 » Utilizar sempre o Thinner indicado pela Skylack;
 » Recomenda-se realizar o lixamento após o tempo de secagem especificado;
 » Utilizar lixas adequadas para o lixamento úmido e seco.

OBSERVAÇÃO: Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
2	12/08/2019	Cíntia Melo	Vailton Mendes