


CÓDIGO: 140-00525

PRIMER FOSFATIZANTE ANTICORROSIVO CINZA 525



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Primer indicado no preparo de superfícies ferrosas e não ferrosas. Apresenta excelente proteção anticorrosiva, fácil aplicação e lixamento.

COMPOSIÇÃO:

Resina vinílica, epóxi e nitrocelulose, solvente aromático, cetona, ésteres, éter glicólico, álcoois, pigmentos, cargas e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem. Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

Possíveis substratos: superfícies ferrosas e não ferrosas.



CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

Produtos	Partes em Volume
Primer Fosfatizante Anticorrosivo Cinza	2
Catalisador 555	1



VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:

18 a 22 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.



APLICAÇÃO:

Aplicar 3 a 4 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

» Pistola HVLP : Pressão Recomendada de 30 a 35 lb/pol².

» Pistola Convencional : Pressão Recomendada de 40 a 50 lb/pol².

» Bico recomendado: 1,6 a 2,0 mm.



VIDA ÚTIL DA MISTURA:

4 horas a 25°C.

SECAGEM:

Ao ar (25°C)	Estufa (60°C)
» Toque: 10 minutos	» Lixamento: 30 minutos
» Manuseio: 30 minutos	
» Lixamento: 2 horas	



LIXAMENTO:

Seco ou úmido: iniciar com a lixa 400 e finalizar com a lixa 600.



USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;

Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;

Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

» Utilizar sempre em conjunto com os Produtos e Complementos da Skylack;

» Utilizar sempre o Catalisador indicado pela Skylack;

» Recomenda-se realizar o lixamento após o tempo de secagem especificado;

» Utilizar lixas adequadas para o lixamento úmido e seco.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
2	27/06/2022	Cíntia Melo	Vailton Mendes