

CÓDIGO: 220-15000

VERNIZ ALTO SÓLIDOS ULTRA 15.000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O Verniz Alto Sólidos Ultra 15.000 é um produto formulado com resina poliuretânica de alta tecnologia, utilizado para repintura automotiva. É um produto de alta performance, de secagem rápida, alto teor de sólidos e rendimento e alta resistência a intempéries. Possui um brilho espelhado.

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica poliuretânica, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Aplicar sobre Base Poliéster, Skymix BP, utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000-1200.

Recomenda-se utilizar pano pega poeira antes da aplicação do verniz.

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

Produtos	Partes em Volume
Verniz 15.000	4
Endurecedor 150 ou 151	1
Thinner TH700 / TH732 / TH 735	20% *

* % de Thinner sobre a mistura catalisada.

- » Temperatura ambiente (25°C): utilizar Endurecedor 150 e Thinner TH700;
- » Temperatura acima de 30°C: utilizar Endurecedor 150 e Thinner TH732;
- » Temperatura abaixo de 15°C: utilizar o Endurecedor 151 e o Thinner TH735.

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:

16 a 20 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.

APLICAÇÃO:

Aplicar 2 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

- » Pistola HVLP : Pressão Recomendada de 30 a 35 lb/pol².
- » Pistola Convencional : Pressão Recomendada de 40 a 50 lb/pol².
- » Bico recomendado: 1,2 a 1,5 mm

VIDA ÚTIL DA MISTURA:

4 horas a 25°C.

SECAGEM:

Ao ar (25°C)	Estufa (60°C)
» Toque: 30 minutos	» Polimento: 45 minutos
» Manuseio: 4 horas	
» Polimento: 24 horas	

USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

- » Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack;
- » Recomenda-se realizar o polimento somente após secagem total.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
6	04/10/2022	Cíntia Melo	Vailton Mendes