


**CÓDIGO: 220-SK212**

**VERNIZ HS SK212**



**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Verniz poliuretano, acrílico, bicomponente, de alto rendimento, utilizado para repintura automotiva. É um produto de alta performance, de secagem rápida, alto teor de sólidos e alta resistência a intempéries. Possui excelente retenção de brilho, resultando em um acabamento excelente.

**COMPOSIÇÃO:**

Resina acrílica poliuretânica, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Aplicar sobre Base Poliéster, Skumix BP, utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

Em caso de aparecimento de pontos (sujeira), recomenda-se lixar a base a seco com lixa grão 1000-1200.

Recomenda-se utilizar pano pega poeira antes da aplicação do verniz.



**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:**

Produtos	Partes em Volume
Verniz HS SK212	2
Endurecedor SK021 / SK022	1
Thinner TH700 / TH732 / TH 735	15 a 20% *

\* % de Thinner sobre a mistura catalisada.

- » Temperatura ambiente 25°C: utilizar Endurecedor SK021 e Thinner TH700;
- » Temperatura acima de 30°C: utilizar Endurecedor SK021 e Thinner TH732;
- » Temperatura abaixo de 15°C: utilizar Endurecedor SK022 e Thinner TH735.



**VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:**

14 a 18 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.



**APLICAÇÃO:**

Aplicar 3 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

- » Pistola HVLP : Pressão Recomendada de 30 a 35 lb/pol<sup>2</sup>.
- » Pistola Convencional : Pressão Recomendada de 40 a 50 lb/pol<sup>2</sup>.
- » Bico recomendado: 1,2 a 1,5 mm.



**VIDA ÚTIL DA MISTURA:**

4 horas a 25°C.

**SECAGEM:**

Ao ar (25°C)	Estufa (60°C)
<ul style="list-style-type: none"> <li>» Toque: 30 minutos</li> <li>» Manuseio: 4 horas</li> <li>» Polimento: 24 horas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Polimento: 45 minutos</li> </ul>



**USO DO EPI:**

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:**

2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**DICAS:**

- » Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack;
- » Recomenda-se realizar o polimento somente após secagem total.

**OBSERVAÇÃO:**

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
0	08/06/2022	Josevan Carvalho	Vailton Mendes