

**CÓDIGO: 420-00999**

**VERNIZ SINTÉTICO 999**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** Verniz Sintético 999 é indicado para aplicação sobre madeira. Também é recomendado para aplicação em partes internas de veículos automotivos.

**COMPOSIÇÃO:** Resina alquídica, solventes aromáticos e alifáticos e aditivos.

**PRODUTOS E ADITIVOS:** Verniz Sintético 999  
Redutor para Sintético TH740

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:** Para 5 partes em volume de Verniz Sintético 999, adicionar 1 parte em volume de Redutor para Sintético TH740;

**APLICAÇÃO:** Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol<sup>2</sup>. Intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

**SECAGEM:**

Ao ar (25°C)
» Livre de pó: 20 minutos
» Toque: 2 horas
» Manuseio: 12 horas
» Final: 72 horas

**USO DO EPI:** Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:** 2 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**DICAS:**

- » Utilizar sempre o Redutor/Thinner indicado pela Skylack;
- » Não aplicar sobre Esmalte Sintético.

**OBSERVAÇÃO:** Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
3	26/03/2026	Cíntia Melo	Vailton Mendes