

CÓDIGO: 640-09500

PRIMER PU HS CINZA 9.500

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Primer poliuretano bicomponente de alto rendimento, indicado no preparo de superfícies ferrosas para todos os tipos de acabamento. Possui alto teor de sólidos, excelente poder de enchimento, secagem rápida e fácil lixamento. Possui boa aderência e dureza.

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica, solvente aromático, éster, pigmentos, cargas e aditivos.

PRODUTOS E ADITIVOS:

Solução Desengraxante TH710
Primer PU HS Cinza 9.500
Endurecedor 095 / 195
Thinner TH700 / TH732 / TH735

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada. Se necessário, lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem. Aplicar o Wash Primer Fosfatizante 550 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

Para 6 partes em volume de Primer PU HS Cinza 9.500, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 095 / 195 e 20% em volume de Thinner sobre a mistura catalisada.

Úmido sobre úmido: realizar a diluição de 50 a 100%.

» Temperatura ambiente (25°C): utilizar Endurecedor 095 e Thinner TH700;

» Temperatura acima de 30°C: utilizar Endurecedor 095 e Thinner TH732;

» Temperatura abaixo de 15°C: utilizar o Endurecedor 195 e o Thinner TH735.

APLICAÇÃO:

Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol², com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Úmido sobre úmido: Aplicar 2 passadas, com 40 a 50 lbs/pol², com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

» Chapas metálicas;

» Wash Primer Fosfatizante 550;

» Massa Poliéster K7;

» Pintura original de fábrica devidamente preparada.

VIDA ÚTIL DA MISTURA:

2 horas a 25°C.

SECAGEM:

Ao ar (25°C)	Estufa (60°C)
» Pó: 10 minutos	» Lixamento: 45 minutos
» Toque: 30 minutos	
» Lixamento: 4 horas	

Úmido sobre úmido: Para aplicação do acabamento, realizar 15 a 20 minutos.

LIXAMENTO:

Iniciar com a lixa 320 e finalizar com a lixa 800.

Úmido sobre úmido: Em caso de sujidade e/ou grumos, realizar o lixamento após 30 minutos aplicado.

USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;

Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;

Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

» Utilizar sempre em conjunto com os Produtos e Complementos da Skylack;

» Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack;

» Recomenda-se realizar o lixamento após o tempo de secagem especificado;

» Utilizar lixas adequadas para o lixamento úmido e seco.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
3	16/04/2025	Jeferson Lima	Vailton Mendes