


CÓDIGO: 410ES / 412ES

ESMALTE SINTÉTICO - SKYMIX ES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Indicado para pintura, repintura e retoques em peças metálicas em geral. Possui secagem rápida, alto brilho, ótimo alastramento.

COMPOSIÇÃO: Resina alquídica, solventes aromáticos e alifáticos, pigmentos, cargas e aditivos.

PRODUTOS E ADITIVOS: Solução Desengraxante TH710
Primers e Complementos da Skylack
Esmalte Sintético - Skymix ES
Endurecedor 600 para Sintético
Redutor para Sintético TH740



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.



CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

- » **Concentrado:** Para 5 partes em volume de Esmalte Sintético - Skymix ES, adicionar 1 parte em volume de Redutor para Sintético TH740.
- » **Catalisado:** Para 6 partes em volume de Esmalte Sintético - Skymix ES, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 600 e 5 a 10% em volume de Redutor para Sintético TH740 sobre a mistura catalisada.



APLICAÇÃO: Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol². Intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Possíveis substratos: Todos Primers da Skylack devidamente preparados.



VIDA ÚTIL DA MISTURA: **Catalisado:** Consumir a mistura em até 4 horas.

SECAGEM:

Ao ar (25°C)
» Livre de pó: 20 minutos
» Toque: 2 horas
» Manuseio: 12 horas
» Final: 72 horas

» O uso do **Endurecedor 600 para Sintético**, diminui o tempo para secagem Final para 48 horas, melhorando a dureza e a resistência do produto.



USO DO EPI: Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE: 5 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

- » Não repintar a peça antes de realizar um teste comparativo de cor;
- » Utilizar sempre Primers e Complementos da Skylack;
- » Recomenda-se realizar o polimento somente após secagem total;
- » Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack.

OBSERVAÇÃO: Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
2	29/05/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes