


CÓDIGO: 610PU / 611PU / 612PU

ESMALTE POLIURETANO - SKYMIX PU DILUÍDO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Indicado para retoques e repinturas em veículos automotivos e peças metálicas em geral. Possui fácil aplicação, secagem rápida, ótimo alastramento, alto brilho, boa cobertura e excelente resistência a intempéries. Reproduz enorme variedade de cores originais de fábrica.

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica, solventes aromáticos, ésteres, pigmentos, cargas e aditivos.

PRODUTOS E ADITIVOS:

Solução Desengraxante TH710
Primers e Complementos da Skylack
Esmalte Poliuretano - Skymix PU Diluído
Endurecedor 300 / 310

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.

CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:

Para 3 partes em volume de Esmalte Poliuretano - Skymix PU Diluído, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor 300 /310.

- » Temperatura ambiente (25°C): utilizar Endurecedor 300;
- » Temperatura acima de 30°C: utilizar Endurecedor 310.

VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:

16 a 20 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.

APLICAÇÃO:

Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol², com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Possíveis substratos:

- » Todos os Primers Skylack devidamente preparados;
- » Pinturas antigas devidamente preparadas.

VIDA ÚTIL DA MISTURA:

4 horas a 25°C.

SECAGEM:

Ao ar (25°C)	Estufa (60°C)
<ul style="list-style-type: none"> » Toque: 2 horas » Manuseio: 4 horas » Polimento: 24 horas 	<ul style="list-style-type: none"> » Polimento: 45 minutos

USO DO EPI:

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

PRAZO DE VALIDADE:

3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS:

- » Não repintar a peça antes de realizar um teste comparativo de cor;
- » Utilizar sempre Primers e Complementos da Skylack;
- » Recomenda-se realizar o polimento somente após secagem total;
- » Utilizar sempre o Endurecedor e o Thinner indicado pela Skylack.

OBSERVAÇÃO:

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
3	18/06/2020	Cíntia Melo	Vailton Mendes