

**CÓDIGO: P10 / P11 / P12**
**ESMALTE POLIURETANO SKYFROTA**
**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Esmalte Poliuretano Skyfrota é um produto bicomponente, indicado para retoques e repintura de carrocerias de ônibus e caminhão, máquinas, implementos agrícolas e peças metálicas em geral.

Possui secagem rápida, alto brilho, boa cobertura e ótimo alastramento.

**COMPOSIÇÃO:**

Resinas, solventes aromáticos, éster, pigmentos e aditivos.

**PRODUTOS E ADITIVOS:**

Esmalte Poliuretano Skyfrota  
Endurecedor p/ Poliuretano Skyfrota SF901  
Thinner p/ Polyretano Skyfrota SF902


**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada.


**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:**

Para 3 partes em volume de Esmalte Poliuretano Skyfrota, adicionar 1 parte em volume do Endurecedor SF901 e 10 a 20% em volume de Thinner SF902 sobre a mistura catalisada.


**VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:**

16 a 20 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25 °C.


**APLICAÇÃO:**

Aplicar 3 a 4 passadas, com 40 a 50 lbs/pol<sup>2</sup>, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

Possíveis substratos:

- » Todos os Primers Skylack devidamente preparados;
- » Pintura original de fábrica devidamente preparada.


**VIDA ÚTIL DA MISTURA:**

4 horas a 25 °C.

**SECAGEM:**

Ao ar (25 °C)	Estufa (60 °C)
» Toque: 2 horas	» Manuseio: 45 minutos
» Manuseio: 4 horas	
» Polimento: 24 horas	


**USO DO EPI:**

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:**

2 anos para cores metálicas e 3 anos para as demais cores, estocado a temperatura de 15 a 35 °C e livre de umidade.

**DICAS:**

- » Utilizar sempre Primers e Complementos da Skylack;
- » Recomenda-se realizar o polimento somente após secagem total;
- » Utilizar sempre o Thinner indicado pela Skylack.

**OBSERVAÇÃO:**

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
1	04/09/2020	Cíntia G. Melo	Vailton Mendes