

**CÓDIGO: F40-07X00**

**SKYFROTA PRIMER 1K DTM**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

Primer para preparo de superfícies ferrosas, chapas de alumínio, galvanizado e fibra de vidro. Oferece alto rendimento, excelente aderência, fácil lixamento e secagem rápida. Compatível com acabamentos em laca nitrocelulose, esmalte sintético, poliuretana, base poliéster.

**COMPOSIÇÃO:**

Resina acrílica, solventes aromáticos, ésteres, álcool, pigmentos, cargas e aditivos.

**PRODUTOS E ADITIVOS:**

150-TH710 - Solução Desengraxante TH710  
 F40-07200 - Skyfrotta Primer 1K DTM CINZA  
 F40-07300 - Skyfrotta Primer 1K DTM PRETO  
 1E5-TH770 - Thinner para PU/Poliéster TH770

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:**

Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada. Se necessário, lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem.

**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:**

Produto	Proporção/ Diluição
Skyfrotta Primer 1K DTM	1 parte em vol.
TH770	1 parte em vol.
TH770	60 a 100% para aplicação úmido sobre úmido

**VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:**

15 a 18 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.

**APLICAÇÃO:**

Aplicar 4 a 6 passadas, com 30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup>, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.

**Possíveis substratos:**

- » Chapas aço;
- » Chapas de alumínio;
- » Chapas galvanizadas

**SECAGEM:**

Ao ar (25°C)
» Toque: 5 a 10 minutos
» Manuseio: 30 minutos
» Lixamento: 2 horas
Úmido sobre úmido aplicar acabamento após 30 minutos

**LIXAMENTO:**

Lixamento após 2 horas, utilizar lixa 320, aplicar o acabamento em até 60 minutos.

**USO DO EPI:**

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
 Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
 Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:**

3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**DICAS:**

- » Utilizar sempre em conjunto com os Produtos e Complementos da Skylack;
- » Utilizar sempre o Thinner indicado pela Skylack;
- » Recomenda-se realizar o lixamento após o tempo de secagem especificado;
- » Utilizar lixas adequadas para o lixamento úmido e seco.

**OBSERVAÇÃO:**

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
3	14/05/2026	Jeferson Lima	Vailton Mendes