

**CÓDIGO: F400720001B5**

**SKYFROTA PRIMER 1K DTM - CINZA**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** Primer indicado no preparo de superfícies ferrosas (nuas ou fosfatizadas) e chapas de alumínio. Apresenta bom grau de rendimento, boa aderência, bom lixamento e secagem rápida.

**COMPOSIÇÃO:** Resinas acrílicas, solventes aromáticos, ésteres, pigmentos especiais, cargas e aditivos.

**PRODUTOS E ADITIVOS:**  
Solução Desengraxante TH710  
Primer Monocomponente DTM  
Thinner para PU/Poliéster TH700



**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** Utilizar a Solução Desengraxante TH710 para limpar a peça a ser aplicada. Se necessário, lixar a área a ser repintada para remover tintas descascadas e ferrugem.



**CATÁLISE E/OU DILUIÇÃO:** Para 1 parte em volume de Primer Monocomponente DTM, adicionar 1 parte em volume de Thinner para PU/Poliéster TH700. Diluir de 60 a 100% com Thinner para PU/Poliéster TH700 para aplicação úmido sobre úmido.



**VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO:** 15 a 18 segundos no Copo Ford Nº 4 a 25°C.

**APLICAÇÃO:** Aplicar 4 a 6 passadas, com 30 a 35 lbs/pol<sup>2</sup>, com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.  
**Possíveis substratos:**  
» Chapas aço;  
» Chapas de alumínio;  
» Chapas galvanizadas



**SECAGEM:**

Ao ar (25°C)	
» Toque:	5 a 10 minutos
» Manuseio:	15 minutos
» Lixamento:	45 minutos
Úmido sobre úmido aplicar acabamento após 30 minutos	



**LIXAMENTO:**

Lixamento úmido após 30 minutos, utilizar lixa 320, aplicar o acabamento em até 60 minutos após o lixamento.  
Lixamento a seco após 45 minutos, utilizar lixa 320, aplicar o acabamento em até 60 minutos após o lixamento.



**USO DO EPI:**

Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados;  
Ler as instruções no verso da embalagem, antes da utilização do produto;  
Utilizar luvas nitrílicas e óculos de segurança ao manusear o produto. Utilizar máscara respiratória contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

**PRAZO DE VALIDADE:**

3 anos, estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**DICAS:**

- » Utilizar sempre em conjunto com os Produtos e Complementos da Skylack;
- » Utilizar sempre o Thinner indicado pela Skylack;
- » Recomenda-se realizar o lixamento após o tempo de secagem especificado;
- » Utilizar lixas adequadas para o lixamento úmido e seco.

**OBSERVAÇÃO:**

Este documento é emitido eletronicamente e válido sem assinatura.

As informações emitidas pela SKYLACK TINTAS E VERNIZES, a título de serviço aos nossos clientes são baseadas naquilo que acreditamos ser a melhor informação disponível quando da realização dos testes. Porém, ao produzir ou fornecer tais certificações, a SKYLACK, não assume nenhuma responsabilidade adicional nem concede qualquer garantia, além daquelas claramente estabelecidas nos documentos do produto.

REVISÃO	DATA	ELABORADO POR:	APROVADO POR:
1	23/05/2024	Raony Macedo	Vailton Mendes